

LIBELLULA TRASPIRANTE

ДЫШАЩАЯ ПРОТИВОПЛЕСНЕВАЯ КРАСКА

E-25

Дышащая противоплесневая краска для внутренних работ, идеально подходит для всех жилых помещений

Матовая краска для внутренних стен и потолков

Предельное значение ЕС (кат.ВА/а): 30 гр/л (2010)

Дышащая противоплесневая краска содержит максимально 30 гр/л ЛОС

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Краска для стен на основе виниловых сополимеров для внутренних поверхностей, высоко устойчива к плесени даже в суровых климатических условиях. Характеризуется высокой укрывистостью, хорошей эластичностью и высокой степенью белизны. Простота нанесения позволяет получить отличный результат при низких затратах. Растворяется в воде на 50% по объему; идеально подходит для окраски больших площадей.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

В целом все окрашиваемые поверхности должны быть чистыми и сухими. При наличии плесени перед покраской рекомендуется использовать LIBELLULA DETERGENTE SPRAY TOGLI-MUFFA на окрашиваемых поверхностях, а затем удалить остатки влажной губкой. После этого на поверхность нанести LIBELLULA SANIFICANTE TOGLI-MUFFA и оставить ее для воздействия по крайней мере на 6-8 часов перед покраской.

Новые оштукатуренные и гипсокартонные стены: очистить щеткой или зашпаклевать, удалить пыль и нанести изолирующий состав BLOCCAMURO или ACRYLBLOCK, растворимые в воде в отношении 1:5 по объему, в зависимости от пористости окрашиваемой поверхности, либо акриловую грунтовку PRIMER ACRILICO D1 или PRIMER ACRILICO D2.

Окрашенные стены: полностью удалить старую краску с плохим сцеплением (удаление плесени или сажи соответствующими способами). Аккуратно очистить и удалить пыль. Зашпаклевать возможные дыры или щели. Удалить пыль и нанести изолирующий слой BLOCCAMURO или ACRYLBLOCK, растворимые в воде из расчета 1:5 по объему в зависимости от пористости обрабатываемой поверхности, либо акриловую грунтовку PRIMER ACRILICO D1 или PRIMER ACRILICO D2.

ОТДЕЛКА

Дать полностью высохнуть, нанести два слоя краски LIBELLULA с интервалом 6 часов между слоями.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не использовать в том случае, если температура воздуха, окрашиваемой поверхности и краски менее + 5 °C. Хранить в плотно закрытой банке при температуре выше + 5°C.

ПУНКТ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

Нанесение дышащей противоплесневой краски LIBELLULA с помощью кисти, валика или распылителя, для внутренних работ.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 20° C. И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 70%

Теоретический расход в один слой м2/л 12-16 Зависит от основания		Растворитель ВОДА		Очистка инструмента ВОДА		Нанесение валиком 40%	
Внешний вид и отделка МАТОВЫЙ		Высыхание от пыли 15'-30'		Удельный вес кг/л 1,60 – 1,70		Нанесение кистью 50%	
Цвета БЕЛЫЙ и СИСТЕМА КОЛЕРОВКИ		Высыхание на отлип 1-2 ЧАСА		Твердых веществ на объем =		Нанесение шпателем =	
Наружное /Внутреннее использование НЕТ /ДА		Полное высыхание 24 ЧАСА		Вязкость 40000 спз		Распыление 50% *	
Срок хранения 48 МЕСЯЦЕВ		Повторная покраска через 6 ЧАСОВ		Температура воспламенения =		* Степень растворения зависит от применяемого инструмента и рабочего давления	

Так как на условия и способы использования могут влиять внешние факторы, неподконтрольные производителю, Компания не несет ответственности за результаты.

Компания «J COLORS S.p.A.»

Виа Сеттембрини, 39 - 20020 Лайнатэ (Милан) - Италия - Тел. + 39 02 937541 – www.rossettivernici.it