

Дышащая краска для внутренних работ, идеально подходит для профессионального строительства и всех жилых помещений

Матовая краска для внутренних стен и потолков

Предельное значение ЕС для данного продукта (кат. BA/a): 30 гр/л (2010).

Краска R02 PROFESSIONAL содержит максимум 15 гр/л ЛОС.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Краска для внутренних стеновых поверхностей на основе виниловых сополимеров характеризуется легкостью нанесения, высокой укрывистостью и хорошей эластичностью. Высокая степень растворимости и легкость применения позволяет окрашивать большие площади при низких затратах.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

В целом окрашиваемые поверхности должны быть чистыми и сухими. При наличии плесени необходимо обработать поверхность антисептическим средством. Сухую поверхность очистить щеткой и аккуратно удалить пыль.

Новые гладкие, оштукатуренные и гипсокартонные стены: очистить щеткой или зашпаклевать, удалить пыль и нанести изолирующий слой BLOCCAMURO или ACRILBLOK, растворимые в воде из расчета 1:3-1:5 по объему, в зависимости от пористости окрашиваемой поверхности, либо акриловую грунтовку PRIMER ACRILICO D1 или PRIMER ACRILICO D2.

Окрашенные стены: полностью удалить старую краску с плохим сцеплением (удаление плесени - сажи соответствующим способом). Аккуратно очистить и удалить пыль. Заделать дыры или трещины цементным раствором или раствором сухой штукатурной смеси (гладкие гипсовые поверхности). Удалить пыль и нанести изолирующий состав BLOCCAMURO или ACRILBLOK, растворимые в воде из расчета 1:3-1:5 по объему, в зависимости от пористости окрашиваемой поверхности, либо акриловую грунтовку PRIMER ACRILICO D1 или PRIMER ACRILICO D2.

ОТДЕЛКА

Дать полностью высохнуть, нанести в два слоя краску **R02 PROFESSIONAL** с интервалом примерно 6 часов между слоями.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не использовать в том случае, если температура воздуха, окрашиваемой поверхности и краски ниже + 5 °C. Не наносить краску на горячие поверхности или находящиеся на солнце. Защищать от дождя, по крайней мере, два или три дня. Хранить в хорошо закрытой банке при температуре выше + 5°C.

ПУНКТ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

Нанесение матовой краски **R02 PROFESSIONAL** для внутренних работ с помощью кисти, валика или распыления.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 20° C.И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 70%

Теоретический расход в один слой м ² /л 12-16 зависит от основания		Растворитель		Очистка инструмента		Нанесение валиком	
		ВОДА		ВОДА		40%	
Внешний вид и отделка		Высыхание от пыли		Удельный вес кг/л		Нанесение кистью	
МАТОВЫЙ		15'-30'		1,60 – 1,70		50%	
Цвета		Высыхание на отлип		Твердых веществ на объем		Нанесение шпателем	
БЕЛЫЙ, КОЛОРПРО, КОЛОРПРО 3.0		1-2 ЧАСА		=		=	
Наружное/внутреннее использование		Полное высыхание		Вязкость		Нанесение пульверизатором	
Нет /Да		24 ЧАСА		40000 спз		60% *	
Срок хранения		Повторная покраска через		Температура воспламенения		*Степень растворения зависит от инструмента и рабочего давления.	
48 МЕСЯЦЕВ		6 ЧАСОВ		=			

Так как на условия и способы использования могут влиять внешние факторы, неподконтрольные производителю, Компания не несет ответственности за результаты.

Компания «J COLORS S.p.A.»

Виа Сеттембрини, 39 - 20020 Лаинатэ (Милан) - Италия - Тел. + 39 02 937541 – www.rossettivernici.it