



COLORPRO

F – 21 / ED. 01-18

КЛАССИФИКАЦИЯ ЛОС

Матовая краска для внутренних стен и потолков.
Предельное значение ЕС для этого продукта (cat. BA/a): 30 г/л (2010).
Продукт COLORPRO содержит максимум 2 г/л ЛОС

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вододисперсионная моющаяся краска для внутренних работ, подходит для использования в любых помещениях. Легко наносится, обладает отличной укрывистостью. Гарантирует высококачественное бархатисто-матовое покрытие. Обладает хорошей дышащей и паропроницаемой способностью ($S_d = 0.08$ м). Устойчивость к истиранию по UNI 10560: свыше 8 000 циклов. Класс истирания: 3 по ISO 11998.

ЦИКЛЫ НАНЕСЕНИЯ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

В целом поверхности должны быть выстоявшимися, чистыми и сухими. При наличии плесени перед использованием продукта необходима предварительная обработка. Высохшую поверхность аккуратно зачистить щеткой и удалить пыль. Новые оштукатуренные стеновые поверхности: очистить щеткой и тщательно удалить пыль. Заштукатурить и затереть отверстия или трещины подходящим продуктом. Очистить от пыли и нанести BLOCCAMURO или ACRILBLOK, разбавленные водой в пропорции 1:3 – 1:5 в объеме, в зависимости от впитывающей способности поверхности, или же нанести PRIMER ACRILICO D1 или PRIMER ACRILICO D2. Новые стеновые поверхности из гипса или гипсокартона: зачистить щеткой или заштукатурить с помощью RIEMPSTUCK или ROSTUCCO IN PASTA. Зачистить наждачной бумагой, очистить от пыли и изолировать с помощью BLOCCAMURO или ACRILBLOK разбавленных водой в пропорции 1:3 - 1:5 в объеме, в зависимости от впитывающей способности поверхности, или же использовать PRIMER ACRILICO D1. Уже обработанные стены: полностью удалить старую краску с плохим сцеплением (плесень и копать с помощью соответствующих циклов). Тщательно очистить и удалить пыль. Заштукатурить и затереть отверстия или трещины с помощью RIEMPSTUCK или ROSTUCCO IN PASTA (для гладких гипсовых поверхностей). Очистить от пыли и нанести BLOCCAMURO или ACRILBLOK, разбавленные водой в пропорции 1:3 – 1:5 в объеме, в зависимости от впитывающей способности поверхности, или же нанести PRIMER ACRILICO D1 или PRIMER ACRILICO D2.

ОТДЕЛКА

Нанести в два слоя COLORPRO с интервалом в 4-5 часов между слоями.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Не наносить при температуре воздуха, поверхности и продукта ниже + 5 °C. Хранить в плотно закрытых банках при температуре выше +5 °C.
* Для цветов, полученных из базы TR и DD допускается разбавление максимум от 0 до 10% по объему, в зависимости от впитывающей способности поверхности. Для цветов, полученных из базы BB от 30 до 40% по объему. Рекомендуется произвести пробное нанесение .



J COLORS S.p.A

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italia - Tel. + 39 02 937541 - Fax + 39 02 9374114 - info@jcolors.com

ПУНКТ
ТЕХНИЧЕСКИХ
УСЛОВИЙ

Нанесение дышащей, водоэмульсионной краски COLORPRO для внутренних работ, на основе винилверсатических смол, диоксида титана и карбоната кальция, с помощью кисти, валика или методом разпыления.

ОСНОВНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ
20° С И
ОТНОСИТЕЛЬНОЙ
ВЛАЖНОСТИ 70%

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД (в зависимости от впитывающей способности поверхности)	РАСТВОРИТЕЛЬ	ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ	НАНЕСЕНИЕ ВАЛИКОМ
12 м2/л	ВОДА	ВОДА	30 – 40 % БАЗА BB MAX 10% БАЗА DD и TR
ВНЕШНИЙ ВИД И ОТДЕЛКА	ВЫСЫХАНИЕ ОТ ПЫЛИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КГ/Л	НАНЕСЕНИЕ КИСТЬЮ
БАРХАТИСТО – МАТОВЫЙ	=	1,60 ± 0,02	30 – 40 % БАЗА BB MAX 10% БАЗА DD и TR
ЦВЕТА	ВЫСЫХАНИЕ НА ОТЛИП	ТВЕРДЫХ ВЕЩЕСТВ НА ОБЪЕМ	НАНЕСЕНИЕ ШПАТЕЛЕМ
БЕЛЫЙ И COLORPRO/ COLORPRO 3.0	3 – 4 ЧАСА	42 ± 1	=
НАРУЖНОЕ/ВНУТРЕННЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ	ВЯЗКОСТЬ	НАНЕСЕНИЕ ВОЗДУШНЫМ РАСПЫЛЕНИЕМ
НЕТ/ДА	12 ЧАСОВ	35.000 спз	Не более 40 % Ø СОПЛА = 1,5 -1,7 мм ДАВЛЕНИЕ = 2,5 – 3 атм
СРОК ХРАНЕНИЯ	ВОЗМОЖНОСТЬ ПОВТОРНОЙ ПОКРАСКИ	ТЕМПЕРАТУРА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ	НАНЕСЕНИЕ БЕЗВОЗДУШНЫМ РАСПЫЛЕНИЕМ
48 МЕСЯЦА	4 – 5 ЧАСА	=	Не более 40 % Ø СОПЛА = 0,66 мм ДАВЛЕНИЕ = 100 – 200 атм

ПРИМЕЧАНИЯ

Поскольку на условия и способ использования могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля изготовителя, Компания не несёт ответственности за результаты.

Компания «J COLORS S.p.A.»

Виа Сеттембрини, 39 - 20020 Лаинате (Милан) - Италия - Тел. + 39 02 937541 – www.rossettivernici.it



J COLORS S.p.A

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italia - Tel. + 39 02 937541 - Fax + 39 02 9374114 - info@jcolors.com