

MC²
ГРУНТОВКА И ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ
F-38

Супермоющаяся акриловая матовая краска для внутренних работ

Краска для наружных (внутренних) работ.

Предельное значение ЕС для этого продукта (кат.ВА/а): /30г/л/ (2010).

Продукт MC² содержит < 15 г/л ЛОС.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Краска супермоющаяся акриловая матовая в один слой, обладает отличной заполняющей способностью, высокой стойкостью к загрязнениям и истиранию, хорошей способностью к сцеплению с поверхностями.

Стойкость к влажному истиранию в соответствии с UNI 10560: > 20 000 циклов

Класс стойкости к влажному истиранию – 1 согласно ISO 11998

ЦИКЛ НАНЕСЕНИЯ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхности должны быть выдержанными, чистыми и сухими. Если поверхность заражена плесенью, обработать с помощью RISANA ANTIMUFFA (регистрационный номер в Министерстве здравоохранения № 11548), очистить щеткой и тщательно удалить пыль.

Новые стены под отделку: аккуратно зачистить щеткой и тщательно удалить пыль. Заштукатурить и затереть дыры или щели с помощью RASANTE MINERALE FRATAZZABILE. Удалить пыль и нанести при необходимости BLOCCAMURO разбавленный водой в соотношении 1:5. Это обеспечит равномерную впитывающую способность на всех участках окрашиваемой поверхности. В качестве грунтовки можно нанести один слой MC² разбавленный водой на 40% с водой.

Новые стены из гипса и гипсокартона: зачистить щеткой или заштукатурить специальной пастой или порошком. Зачистить наждачной бумагой, удалить пыль и при необходимости изолировать с помощью BLOCCAMURO, разбавленным водой в соотношении 1:5. Это обеспечит равномерную впитывающую способность на всех участках окрашиваемой поверхности. В качестве грунтовки можно нанести один слой MC² разбавленный водой на 40% с водой.

Стены со старой краской: полностью удалить старую, плохо держащуюся краску (плесень и грибки удалить с помощью соответствующих циклов). Аккуратно очистить и удалить пыль. Заштукатурить имеющиеся дыры или трещины с помощью RASANTE MINERALE FRATAZZABILE или специальной штукатурной пастой или порошком (на гладкие гипсовые подложки). Нанести при необходимости BLOCCAMURO, разбавленный водой в соотношении 1:5. Это обеспечит равномерную впитывающую способность на всех участках окрашиваемой поверхности. В качестве грунтовки можно нанести один слой MC² разбавленный на 40% с водой.

Другие наружные поверхности: на железо, оцинкованный лист, ПВХ, нанести один или два слоя ACANTO FONDO UNIVERSALE AD ACQUA, на дерево – ACANTO FONDO OPACO AD ACQUA

НАНЕСЕНИЕ КРАСКИ

Дождаться полного высыхания поверхности, нанести в один или (при необходимости) два слоя MC² с интервалом для межслойной сушки 4-6 часов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Оптимальные условия для нанесения: температура воздуха от + 5°C до + 35°C, относительная влажность воздуха не более 80% и влажность подложки не более 10%. Хранить в плотно закрытой банке при температуре от + 5°C до + 35°C.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Супермоющаяся водоотталкивающая краска MC² наносится кистью, валиком или краскопультом в один слой.

Соотношение контраста	ISO 6504-3	класс 2
расход Kubelka Munk м ² /л	ISO 6504-1	12
Стойкость к истиранию	ISO 11998	класс 1
Глянец(гloss)	ISO 2813	2,2 dead matt
Размер частиц	ISO 11524	мелкий
Стойкость к загрязнению	UNI 10792	высокая

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОГЛАСНО
ЕВРОПЕЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ EN 13300

Теор. расход в зависимости от впитывающей способности поверхности 12-14		Растворитель ВОДА		Очистка инструмента ВОДА		Нанесение валиком 20 – 40 %	
Внешний вид МАТОВЫЙ		Высыхание от пыли =		Удельный вес кг/л 1,32 ± 1,44		Нанесение кистью 30 – 40 %	
Цвета BIANCO BASE, COLORPRO, COLORPRO 3.0		Высыхание на отлип 30 мин		Твердых веществ на объем 42 ± 1		Нанесение шпателем =	
Наружное/Внутреннее использование ВОЗМОЖНО / ДА		Полное высыхание 24 ЧАСА		Вязкость н/у		Нанесение краскопультом 30 %	
Срок хранения 36 МЕСЯЦЕВ		Повторная окраска 4– 6 ЧАСОВ		Точка воспламенения =		ДИАМЕТР СОПЛА I = 1-1,5 мм ДАВЛЕНИЕ = 2,5-3 атм Нанесение способом AIRLESS ДИАМЕТР СОПЛА = 0.66 мм ДАВЛЕНИЕ 100-200 атм	

Поскольку на условия и способ использования могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля изготовителя, Компания отклоняет любую ответственность за результаты.

J COLORS S.p.A.

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italy - Tel. + 39 02 937541 – www.rossettivernici.it

ИЗДАНИЕ 11/14