

Матовая краска для потолков и внутренних стеновых поверхностей.
Предельное значение ЕС для этого продукта (cat. BA/a): 30 г/л (2010)
Продукт Профессинал 07 содержит максимум 4 г/л ЛОС

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Матовая, модифицированная акриловая краска для внутренних стеновых поверхностей. Обладает высокой укрывистостью и отличной устойчивостью к влажному истиранию: приблизительно 10 000 циклов в соответствии UNI 10560. Класс истирания III, согласно ISO 11998.

ЦИКЛ НАНЕСЕНИЯ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Новые стеновые поверхности с «гражданская» отделкой: зачистить щеткой и тщательно удалить пыль. Заштукатурить и зачистить отверстия и трещины при помощи нашего продукта РАЗАНТЕ МИНЕРАЛЕ ФРАТАЦЦАБИЛЕ.

Удалить пыль и нанести БЛОККАМУРО, разбавляемый водой в соотношении 1:3 – 1:5 по объему, или АКРИЛБЛОК, разбавляемый водой до 1:5 по объему, в зависимости от впитываемости поверхности, или ПРАЙМЕР АКРИЛИКО Д1 или ПРАЙМЕР АКРИЛИКО Д2.

Новые стеновые поверхности на основе гипса: зачистить щеткой или отштукатурить при помощи РОСТУККО пастообразное или в порошке. Зачистить шкуркой, удалить пыль и нанести изолирующий продукт БЛОККАМУРО, разбавляемый водой в соотношении 1:3 – 1:5 по объему, или АКРИЛБЛОК, разбавляемый водой до 1:5 по объему, в зависимости от впитываемости поверхности, или ПРАЙМЕР АКРИЛИКО Д1.

Гипсокартон: возможные дефекты между листами гипсокартона выровнять и заглаживать, используя РОСТУККО пастообразное или в порошке. Заштукатуренные участки зачистить щеткой, удалить пыль и нанести изолирующий продукт БЛОККАМУРО, разбавляемый водой в соотношении 1:3 – 1:5 по объему, или АКРИЛБЛОК, разбавляемый водой до 1:5 по объему, в зависимости от степени впитываемости поверхности, или ПРАЙМЕР АКРИЛИКО Д2.

Ранее обработанные стеновые поверхности: полностью удалить краску с плохим сцеплением (удаление плесени - грибов соответствующими циклами). Тщательно очистить и удалить пыль. Заштукатурить имеющиеся отверстия или трещины нашим продуктом РАЗАНТЕ МИНЕРАЛЕ ФРАТАЦЦАБИЛЕ или РОСТУККО пастообразное или в порошке (по гладким гипсовым поверхностям). Удалить пыль и нанести БЛОККАМУРО, разбавляемый водой в соотношении 1:3 – 1:5 по объему, или АКРИЛБЛОК, разбавляемый водой до 1:5 по объему, в зависимости от впитываемости поверхности, или ПРАЙМЕР АКРИЛИКО Д1 или ПРАЙМЕР АКРИЛИКО Д2.

ОТДЕЛКА

Дать полностью высохнуть, нанести два слоя R 07 ПРОФЕССИОНАЛ с интервалом нанесения между слоями в 6-7 часов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Не наносить при температуре воздуха, поверхности и продукта ниже + 5 °C. Хранить банку хорошо закрытой и при температуре выше + 5°C.

*Для оттенков, получаемых из баз Extra Deer и Deer разведение должно быть в объеме максимум между 0 и 10%, в зависимости от впитываемости поверхности; для оттенков, получаемых из базы Pastel между 15 и 20%. Рекомендуется предварительное пробное нанесение.

ПОЗИЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

Нанесение R 07 ПРОФЕССИОНАЛ моющейся, водоотталкивающей краски с помощью кисти, валика или пульверизатором.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРИ 20° C. И 70% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ

Теоретический расход в один слой м ² /кг		Растворитель		Очистка инструмента		Нанесение валиком	
12		ВОДА		ВОДА		*25-30%	
Внешний вид и отделка		Не пристает пыль		Удельный вес кг/л		Нанесение кистью	
Матовый		15-30'		1,42-1,56	1 Kg	*30-35%	
Цвета		Высыхание на отлип		Твердых веществ на объем	%	Нанесение шпателем	
КолорПро и NCS		30'-60'		45±1		=	
Наружное/внутреннее использование		Высыхание на глубину		Вязкость		Нанесение пульверизатором	
Нет/ДА		24 часа		20000 cps		*20-30%	
=		Возможность повторной покраски		Точка воспламенения		Диаметр сопла=1-1,5 мм Давление 2,5-3 атм Airless диаметр сопла 0,66 мм Вязкость 100-200 cps	

Поскольку на условия и способ использования могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля изготовителя, Фирма отклоняет любую ответственность за результаты.

Фирма «J COLORS S.p.A.»

Улица Сеттембрини, 39 - 20020 Лаинатэ (МИЛАН) - Италия - Тел. ++ 39 02 937541 - Факс ++ 39 02 9374114

ИЗДАНИЕ 04/2011