

FISSATIVO CONSOLIDANTE PIGMENTATO AL SOLVENTE

D-08



ФИССАТИВО КОНСОЛИДАНТЕ ПИГМЕНТАТО АЛ СОЛВЕНТЕ Фиксатив для мелющихся стен

Фиксирующий праймер.

Предельное значение ЕС для этого продукта (кат. BS/h): 750 г/л (2007)/ 750 г/л (2010).

Продукт Фиссативо консолидате пигментато ал солвенте содержит максимум 750 г/л ЛОС

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Изолирующий фиксатив для стен, с небольшим заполняющим эффектом. Создан на основе пилиолитовой смолы, идеально подходит для обработки мелющихся стен или для стен, которым необходима обработка продуктом с хорошей проникающей и укрепляющей способностью.

Не омыляемый и обладает отличной устойчивостью к щелочи. Может колероваться как Колеровочными пастами Профессиональная линия серия 700, так и Колеровочными пастами серии КолорПро.

Возможность колеровки фиксатива в цвет финишной отделки позволяет равномерно нанести продукт на поверхность и улучшить укрывистость отделочного слоя. Служит идеальным мостом сцепления между минеральными подложками и используемой отделкой, образуя однородное впитывание поверхности. Улучшает укрывистость финишной отделки очень «чистых» или насыщенных цветов. При наличии влажности предотвращает образование солей. Идеален для обработки поверхностей, оштукатуренных предварительно смешанными смесями.

ЦИКЛЫ НАНЕСЕНИЯ:

ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКИ

Гражданская штукатурка: дать выстояться, удалить имеющиеся следы грязи. Зачистить щеткой, удалить пыль.

Лаки и краски в дисперсии: если обладают хорошим сцеплением, то очистить сухим или влажным способом, в противном случае полностью удалить. Удалить пыль.

Краски на основе извести или силикатов: если на основе извести, то полностью удалить. Если на основе силикатов, то убедиться, что краска обладает отличным сцеплением. Удалить пыль.

Стеновые поверхности с присутствием плесени: после очистки продезинфицировать с помощью РИЗАНА ДИЗИНФЕТТАНТЕ. Регистрационный номер Министерства здравоохранения 11548. Дать полностью высохнуть.

НАНЕСЕНИЕ

В зависимости от впитываемости поверхности нанести один или несколько слоев продукта ФИССАТИВО КОНСОЛИДАНТЕ ПИГМЕНТАТО А СОЛВЕНТЕ (при необходимости разбавить до 40% синтетическим растворителем и предпочтительнее наносить кистью для правильного распределения и впитывания продукта). Через 24 часа нанести выбранную отделку.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не наносить при температуре воздуха, поверхности и продукта ниже +5°C. Не наносить на горячие или обращенные к солнцу поверхности. Укрывать от дождя хотя бы в течение двух – трех дней. Хранить в хорошо закрытых банках при температуре выше +5°C.

ПОЗИЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ:

Наносить ФИССАТИВО КОНСОЛИДАНТЕ ПИГМЕНТАТО на основе пилиолитовых смол и диоксида титана, разбавленного синтетическим растворителем при помощи кисти или валика.

Для получения более подробной информации по комплексным или специальным циклам нанесениям рекомендуется ознакомиться с нашим «Руководством по решению различных проблем в профессиональном строительстве».

ОСНОВНЫЕ ОПИСАНИЯ ХАРАКТЕРНЫ В УСЛОВИИ 20 °C И 70% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД на один слой м ² /л		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС кг/л	ТВЕРДЫХ ВЕЩЕСТВ НА ОБЪЕМ	ВНЕШНИЙ ВИД И ОТДЕЛКА	ЦВЕТА
	12		1,3	-	МАТОВЫЙ	БЕЛЫЙ, ЗАКОЛЕРОВАННЫЙ
ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ	РАСТВОРИТЕЛЬ	ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА	НАНЕСЕНИЕ ВАЛИКОМ	НАНЕСЕНИЕ КИСТЬЮ	НАНЕСЕНИЕ ШПАТЕЛЕМ	НАНЕСЕНИЕ РАСПЫЛИТЕЛЕМ
	СИНТЕТИЧЕСКИЙ РАСТВОРИТЕЛЬ	СИНТЕТИЧЕСКИЙ РАСТВОРИТЕЛЬ	0-40%	5-40%	-	-
СВОЙСТВА	ВЫСЫХАНИЕ ОТ ПЫЛИ		ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ		ПОВТОРНАЯ ОКРАСКА	ВНЕШНИЕ/ВНУТРЕННИЕ ПОВЕРХНОСТИ
	9 ЧАСОВ		12 ЧАСОВ		24 ЧАСА	ДА/ДА

Поскольку на условия и способ использования могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля изготовителя, Фирма отклоняет любую ответственность за результаты.

Фирма «J COLORS S.p.A.»

Улица Сеттембрини, 39 - 20020 Лаинатэ (МИ) - Италия - Тел. ++ 39 02 937541 - Факс ++ 39 02 9374114

ИЗДАНИЕ 03/2011