

W-10

FONDO TURAPORI AD ACQUA **ФОНДО ТУРАПОРИ (грунтовка на водной основе)**



Прозрачная грунтовка для внутренних деревянных поверхностей.

Предельное значение ЛОС для данного вида продуктов (согласно постановлению ЕС 2010 г.): 130 г/л.

Максимально возможное содержание ЛОС в продукте Flatting ad acqua: 41 г/л.

ОПИСАНИЕ

Бесцветная однокомпонентная грунтовка на водной основе служит для заполнения микропор дерева для последующего окрашивания. Продукт рекомендован для всех видов деревянного паркета. **Fondo Turapori ad acqua** легко наносится кистью или валиком. Продукт предназначен для использования внутри помещений.

ЦИКЛ НАНЕСЕНИЯ

I ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Все поверхности, как новые, так и ранее окрашенные, должны быть зачищенными, сухими и выстоявшимися.

Новое дерево следует тщательно отшлифовать до получения гладкой поверхности. Аккуратно удалить пыль, оставшуюся после шлифовки.

Старое дерево следует зачистить, помыть, обезжирить, удалить следы прежних покрытий.

II НАНЕСЕНИЕ ПРОДУКТА

На подготовленную поверхность нанести один слой продукта **Fondo Turapori ad acqua** кистью или валиком. Далее на деревянную поверхность можно наносить пропитки, лаки и краски.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Не наносить продукт в условиях повышенной влажности, при температуре воздуха ниже +10°C, под прямыми солнечными лучами. Продукт следует хранить в плотно закрытой перевернутой банке при температуре выше +5°C.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ПРОДУКТА

Нанесение прозрачной грунтовки **Fondo Turapori ad acqua** на основе акриловых сополимеров и специальных добавок надежно и надолго защитит дерево от агрессивных факторов среды.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА 20 °C И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 70%.

Теор. расход на 1 слой (кв.м./л)		Разбавление		Очистка инструментов		Нанесение валиком	
12		ВОДА		ВОДА, МЫЛО		ДА (разбавление макс. на 10%)	
Внешний вид окрашен. изделия		Высыхание от пыли		Плотность (кг/л)		Нанесение кистью	
МАТОВЫЙ		30 минут		1,00	1 Kg	ДА (разбавление макс. на 10%)	
Цвета		Высыхание на отлип		Сухой остаток		Нанесение шпателем	
БЕСЦВЕТН.		—		—	%	—	
Для внешн./внутрен. поверхностей		Полное высыхание		Вязкость		Нанесение краскопультом	
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ		36 ЧАСОВ		—	S	—	
Срок хранения		Интервал для межслойной сушки					
24 МЕСЯЦА		12 ЧАСОВ				—	

Поскольку на условия и способ использования могут оказывать влияние внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля изготовителя, Компания отклоняет ответственность за результаты.

J COLORS S.p.A.

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italy - Tel. + 39 02 937541 – www.icolors.com