

R200 PROFESSIONAL P200 ПРОФЕССИОНАЛ

Заполняющая краска/покрытие на основе кварца.

H-47



Дышащая водоотталкивающая краска для внешних и внутренних минеральных стеновых поверхностей.
Предельное значение ЛОС для данного вида продуктов (согласно постановлению ЕС 2010 г.): 40 г/л.
Максимально возможное содержание ЛОС в продукте R 200: 2 г/л.

ОПИСАНИЕ

Среднезернистая заполняющая грунтовка / краска, обладающая высокой укрывистостью и заполняющей способностью. На основе винилверсатических сополимеров, отборных пигментов и кварцевой муки. Не восприимчива к воздействию влажности окружающей среды, но обладает отличной паропроницаемостью. В особенности предназначена для отделки фасадов.

ЦИКЛЫ НАНЕСЕНИЯ ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКИ

Все поверхности должны быть чистыми, сухими и выстоявшимися. При наличии плесени обработать поверхность дезинфицирующим составом. После полного высыхания тщательно зачистить поверхности и удалить пыль.

Заштукатурить имеющиеся отверстия и трещины в штукатурке, а затем обеспылить.

Нанести один или более слоев подходящего изолирующего состава ПРАЙМЕР АКРИЛИКО Д1 или БЛОКАМУРО, в зависимости от типа поверхности. На предварительно смешанные штукатурки в качестве подготовительного слоя наносить исключительно один слой изолирующего состава ПРАЙМЕР АКРИЛИКО Д1. Для оттенков финишной отделки, обладающих плохой укрывающей способностью использовать пигментированную грунтовку ПРАЙМЕР АКРИЛИКО Д1, заколерованную в цвет отделки.

НАНЕСЕНИЕ ПРОДУКТА

Оставить до полного высыхания, нанести два слоя P200 ПРОФЕССИОНАЛ с интервалом между слоями приблизительно в 6-8 часов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Шероховатые и обладающие заполняющей способностью отделочные продукты требуют особого внимания при нанесении в различное время: чем больше слоев одного и того же продукта наносится тем сильнее маскируется шероховатость поверхности и, следовательно, по - разному отражает падающий свет. Не наносить при температуре воздуха, поверхности и продукта ниже +5°C. Хранить в плотно закрытых банках при температуре выше +5°C. Не наносить при температуре воздуха, поверхности и состава ниже +5°C. Укрывать от дождя в течение 2-3 дней.

***При работе с темными оттенками, полученными на основе баз Deep и Extra Deep, рекомендуется разбавлять продукт водой на 0-10%.**

Перед покраской рекомендуется произвести пробный выкрас.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ПРОДУКТА.

Наносить **P200 ПРОФЕССИОНАЛ** – среднезернистое пластиковое покрытие на основе винилверсатических сополимеров, отборных пигментов и кварцевой муки на надлежащим образом подготовленные поверхности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Максимальная величина зерна *EN ISO 1524 / ГОСТ 31973-2013*:

<300 μm S₂

Толщина сухого слоя *EN ISO 3233* :

200-400 μm E₄

Коэффициент диффузии, эквивалент толщины слоя воздуха

S_d-0,22; >0,14< 1,4 m, (средняя) V₂

S_dH₂O *EN ISO 7783 / ГОСТ 33355-2015*:

Водопроницаемость (W) *EN ISO 1062-3 / ГОСТ 33352-2015*:

W₃ – 0,07 <0,1 kg/m²h^{1/2}, (низкая)W₃

Степень блеска *EN ISO 2813 / ГОСТ 31975-2013*:

Матовая G3

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА 20 °C И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 70%.

Теор. Расход на слой (м ² /л)		Разбавление		Очистка инструментов		Нанесение валиком	
8		ВОДА		ВОДА		Разбавление на 15-20%	
Внешний вид окрашен.поверхности		Высыхание от пыли		Плотность (кг/л)		Нанесение кистью	
МАТОВЫЙ		=		1,58		Разбавление на 20-30%	
Цвета		Высыхание на отлип		Сухой остаток		Нанесение шпателем	
БЕЛЫЙ, колеровка по Colorpro, "I PROFESSIONISTI"		3-4 часа		=		нет	
Для внешн/внутрен. поверхностей		Полное высыхание		Вязкость		Нанесение краскопультом	
ДА/ДА		24 ЧАСА		36 000 cps		Разбавление на 30%	
Срок хранения в заводской упаковке		Интервал для межслойной сушки		Температура воспламенения		Диаметр сопла = 1,7-1,9 мм ДАВЛЕНИЕ: 3-4 атм	
48 МЕСЯЦЕВ		6-8 ЧАСОВ		=			

РЕДАКЦИЯ 02/17

Поскольку на условия и способ использования могут оказывать влияние внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля изготовителя, Компания отклоняет ответственность за результаты.

J COLORS S.p.A. Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italy - Tel. + 39 02 937541

Импортер в РФ: ООО «Итаколор», 404130 г. Волжский, Волгоградская обл. ул. Энгельса 53 тел.(8443) 25-01-93 факс (8443)25-24-93
www.Rossetti.su