

FARINA DI QUARZO HR

ФАРИНА ДИ КВАРЦО ЭЙЧ АР

Фасадное покрытие с кварцевым песком

H-53



Покрытие для фасадов из минеральных материалов.
Предельное значение ЛОС для данного вида продуктов (согласно постановлению ЕС 2010 г.): 40 г/л.
Максимально возможное содержание ЛОС в продукте Farina di Quarzo HR: 2 г/л.

ОПИСАНИЕ

Мелкозернистое фасадное покрытие на основе стирол-акриловой смолы с отличными укрывающими и заполняющими свойствами.

Farina di Quarzo HR образует на поверхности стойкое к проникновению влаги, но вместе с тем «дышащее» паропроницаемое покрытие.

ЦИКЛ НАНЕСЕНИЯ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Все поверхности должны быть чистыми, сухими и выстоявшимися. Старые отслаивающиеся краски, а также следы предыдущих известковых покрытий следует полностью удалить. При наличии плесени, следует перед покраской обработать поверхность специальным дезинфицирующим составом.

При необходимости зашпаклевать дефекты поверхности подходящим продуктом, затем обеспылить.

Нанести один или более слоев грунтовки, выбранной в зависимости от типа окрашиваемой поверхности, например, PRIMER ACRILICO D1, который может быть заколерован в тон финишного покрытия для получения насыщенного и стойкого цвета.

НАНЕСЕНИЕ ПРОДУКТА

Дать обработанной грунтовкой поверхности полностью высохнуть, нанести два слоя FARINA DI QUARZO HR с интервалом для межслойной сушки 6-8 часов.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Продукт рекомендуется наносить при температуре от +5 до +35°C при относительно влажности воздуха менее 80% и влажности поверхности менее 10%.

Краску следует хранить в плотно закрытой банке при температуре от +5 до +35°C.

***При работе с темными оттенками, полученными на основе баз DD и TR, не рекомендуется разбавлять продукт более чем на 20%; при работе с оттенками на основе баз BB и TT рекомендуется разбавление в пределах 30-40%. Перед покраской рекомендуется произвести пробный выкрас.**

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ПРОДУКТА

Фасадное покрытие Farina di Quarzo HR с мельчайшим кварцевым песком наносится с помощью кисти, валика или краскопульты.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Максимальная величина зерна *EN ISO 1524 / ГОСТ 31973-2013*:

Толщина сухого слоя *EN ISO 3233*:

Коэффициент диффузии, эквивалент толщины слоя воздуха

$S_d H_2O$ *EN ISO 7783 / ГОСТ 33355-2015*:

Водопроницаемость (W) *EN ISO 1062-3 / ГОСТ 33352-2015*:

Степень блеска *EN ISO 2813 / ГОСТ 31975-2013*:

<100 μm S₁

100-200 μm E₃

S_d-0,18; >0.14 < 1,4 m, (средняя) V₂

W₃ – 0,09 <0,1 kg/m²h^{1/2}, (низкая)W₃

Матовая G3

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА 20 °C И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 70%.

Теор. Расход на слой (м ² /л)		Разбавление		Очистка инструментов		Нанесение валиком	
8-10		ВОДА		ВОДА		Разбавление в завис. от выбранного цвета	
Внешний вид окрашен. поверхности		Высыхание от пыли		Плотность (кг/л)		Нанесение кистью	
МАТОВЫЙ		-		1,7±0,03		Разбавление в завис. от выбранного цвета	
Цвета		Высыхание на отлив		Сухой остаток		Нанесение шпателем	
БЕЛЫЙ, колеровка по Colorpro		3-4 ЧАСА		43±1		нет	
Для внешн/внутрен. поверхностей		Полное высыхание		Вязкость		Нанесение краскопультom	
ДА/ДА		24 ЧАСА		22 000 - 28 000 cps		Разбавление на 30%	
Срок хранения в заводской упаковке		Интервал для межслойной сушки		Температура воспламенения		Диаметр сопла = 1,7 - 1,9 мм ДАВЛЕНИЕ: 3-4 атм.	
60 МЕСЯЦЕВ		6-8 ЧАСОВ		—			

РЕДАКЦИЯ 02/17

Поскольку на условия и способ использования могут оказывать влияние внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля изготовителя, Компания отклоняет ответственность за результаты.

J COLORS S.p.A. Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italy - Tel. + 39 02 937541

Импортер в РФ: ООО «Италколор», 404130 г. Волжский, Волгоградская обл. ул. Энгельса 53 тел.(8443) 25-01-93 факс (8443)25-24-93

www.Rossetti.ru