

Краска для наружных стен с минеральной основой.

Предельное значение ЕС для данного продукта (кат. ВА/с): 40 гр/л (2010).

Продукт RIVESTIMENTO HM 12–15 содержит максимум 20 гр/л ЛОС.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Покрытие на основе акриловых сополимеров имеет высокую степень защиты и эффект шероховатости, содержит добавки против образования плесени и водорослей. Продукт обладает водоотталкивающими свойствами, которые усиливаются его фактурной спецификой.

Состав и свойства связующего вещества обеспечивают высокую степень устойчивости к воздействию щелочей и атмосферных явлений.

Обладает исключительной устойчивостью и легкостью в использовании.

Благодаря своим физико-химическим свойствам продукт подходит в качестве отделки в системах теплоизоляции фасадов.

В более суровых климатических условиях возможно использовать дополнительно добавку против водорослей нашего производства ADDITIVO ANTIALGA.

Зернистость 0.7 – 1.2 мм.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Поверхность должна быть чистой, выстоявшейся и сухой. Удалить старую краску с плохой адгезией сухим или влажным способом. Старую известковую краску удалить полностью.

При наличии плесени обработать поверхность антисептическим средством.

Затем поверхность необходимо аккуратно обеспылить.

Заделать дыры, трещины или зашпаклевать цементным раствором или другим специальным продуктом в зависимости от обрабатываемой поверхности.

На новых, выстоявшихся, однородных поверхностях под отделку:

Нанести один или два слоя грунтовки в зависимости от типа поверхности, грунтовку PRIMER ACRILICO D2, FONDO DI PREPARAZIONE UNIVERSALE, IMPRIMITORE INCOLORE, FISSATIVO CONSOLIDANTE PIGMENTATO A SOLVENTE, FINITURA FONDO RISTRUTTURANTE. Для красок с плохой укрывистостью используйте одну из грунтовок на выбор: PRIMER ACRILICO D2, FONDO DI PREPARAZIONE UNIVERSALE или FISSATIVO CONSOLIDANTE PIGMENTATO A SOLVENTE, в тон финишной окраски.

На поверхностях, отделанных специальными смесями по системе ETICS:

Использовать в качестве грунтовки FARINA DI QUARZO HR или реконструирующую грунтовку FINITURA FONDO RISTRUTTURANTE в соответствии с выбранным цветом **RIVESTIMENTO HM 12–15**.

ОТДЕЛКА:

Нанести равномерно состав **RIVESTIMENTO HM 12–15** с помощью пластикового или металлического шпателя. Пока слой еще влажный с помощью пластикового шпателя круговыми движениями получить желаемый декоративный эффект. Не наносить смесь на один и тот же состав в разное время. Если площади большие, учесть необходимость проведения работ вблизи перевязок каменной кладки, водостоков, архитектурных проемов или конструкций.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Наносить на сухую и выстоявшуюся поверхность, избегая прямых солнечных лучей, сильного ветра, температуры ниже + 5 °C и более + 35 °C и относительной влажности более 80%. Период возможности попадания влаги на поверхность, отделанную составами на основе эмульсионных смол в качестве связующего компонента, составляет примерно 15 дней в обычных условиях. Следовательно, в течение нескольких дней необходимо защищать поверхность от попадания дождя, так как при попадании воды на поверхности могут остаться некрасивые подтеки. Это временное явление и не изменяет защитные свойства продукта. Это можно устранить путем гидроочистки или последующего воздействия атмосферных явлений.

Рекомендуется использовать продукты из одной партии для отделки всей площади или одного фасада.

В целом продукт готов к использованию, но с учетом получения белого цвета или возможной колеровки, состав можно разбавить водой максимум на 2%. Это позволит уменьшить вязкость и облегчить нанесение продукта в зависимости от использованных красителей (чем больше красителя добавляется, тем меньше воды надо добавить или можно вообще не разбавлять продукт водой).

ПУНКТ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ: Нанесение **RIVESTIMENTO HM 12–15** средней зернистости для цветной отделки.

Зернистость максимум 1,2 мм.

Для получения более детальной информации по более сложным или специфическим способам нанесения рекомендуется обратиться к нашему руководству «GUIDA ALLE SOLUZIONI PER L'EDILIZIA PROFESSIONALE» («РЕШЕНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ»).

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 20 °C И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 60 % .

Коэфф.паропроницаемости: V_2 0,25
Водопоглощение: W_3 0,09
Адгезия: ≥ 0.3 Мра
Износостойкость: > 0.3 Мра
Теплопроводность: $\lambda=0,83$ W / Мк (P=90%)
Пожаропасность: Евро класс F

Теоретический расход в один слой		Растворитель		Очистка инструмента		Нанесение валиком	
кг/м2 1,8-2,2		обычно ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ		ВОДА		=	
Внешний вид и отделка		Высыхание от пыли		Удельный вес кг/л		Нанесение кистью	
МАТОВЫЙ ШЕРОХОВАТЫЙ		=		1,75 - 1.85		=	
Цвет		Высыхание на отлип		Твердых веществ на объем		Нанесение шпателем	
БЕЛЫЙ КОЛОРПРО		6 ЧАСОВ В обычных условиях		- 80%		МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ИЛИ ПЛАСТИКОВЫМ	
Использование снаружи /внутри		Полное высыхание		Вязкость		Нанесение пульверизатором	
ДА /ДА		24 ЧАСА в обычных условиях		=		=	
Срок хранения		Повторная покраска через		Температура воспламенения			
48 МЕСЯЦЕВ		24 ЧАСА		=			

Так как на условия и способы использования могут влиять внешние факторы, неподконтрольные производителю, Компания не несет ответственности за результаты.

Компания «J COLORS S.p.A.»

Виа Сеттембрини, 39 - 20020 Лаинатэ (Милан) - Италия - Тел. + 39 02 937541 – www.rossettivernici.it