

FARINA DI QUARZO
ФАРИНА ДИ КВАРЦО
Специальное мелкозернистое пластиковое покрытие.

H-03



Краска для внешних стеновых поверхностей на минеральной основе.
 Предельное значение ЕС для этого продукта (cat. BA/c): 40 г/л (2010)
 Продукт Фарина ди Кварцо содержит максимум 2 г/л ЛОС

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Мелкозернистое стеновое покрытие с высокой укрывистостью и заполняющей способностью. На основе винилверсатических сополимеров, отборных пигментов и кварцевой муки. Нечувствительно к влажности окружающей среды, обладает, однако, отличной паропроницаемостью. Особенно рекомендуется для отделки наружных фасадов.

ЦИКЛЫ НАНЕСЕНИЯ:

ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКИ:

Гражданская штукатурка: Дать выстояться, очистить от грязевых пятен.

Краски и лаки в дисперсии: Если они имеют хорошее сцепление, очистить сухим или влажным способом, в противном случае полностью удалить состав, промыть поверхность водой.

Краски на основе извести или силикатов: Полностью удалить имеющуюся известь, для силикатов удостовериться в правильной адгезии.

Поверхности, пораженные плесенью: после очистки поверхности дезинфицировать ее РИЗНА ДИЗИНФЕТАНТЕ. Регистрационный номер Министерства здравоохранения 11548. Оставить до полного высыхания.

Внутреннюю шпатлевку осуществлять РОСТУККО ИН ПАСТА или ИН ПОЛВЕРЕ, внешнюю - СТУККО ЧЕМЕНТИЦИО или ФОНДО А РАЗАРЕ.

Нанести один слой изолирующего состава, заботясь о том, чтобы был выбран состав, подходящий для соответствующего вида подложки: АКРИЛБЛОК, БЛОККАМУРО, ИМПРИМИТОРЕ ИНКОЛОРЕ, ИМППРИМИТОРЕ ПИГМЕНТАТО, РОНТЭ ДИ АНКораДЖИО. Для предварительно смешанных смесей нанести один слой изолирующего состава на растворителе без запаха ПОНТЭ ДИ АНКораДЖИО.

***Для оттенков, получаемых из базы Deep и Extra Deep разбавление, в общем, должно быть в пределах 0- 10% максимум по объему, а также в зависимости от впитываемости поверхности. Перед нанесение рекомендуется выполнить пробные выкрасы.**

ОТДЕЛКА

Дать полностью высохнуть, нанести в два слоя ФАРИНА ДИ КВАРЦО с интервалом 6-8 часов,

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не наносить по теплым или обращенным к солнцу поверхностям. Не наносить при температуре воздуха, поверхности и состава ниже + 5° C. Укрывать от дождя в течение 2-3 дня. Хранить в плотно закрытых банках при температуре выше +5° C.

ПОЗИЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ:

Нанесение ФАРИНА ДИ КВАРЦО - мелкозернистого пластикового покрытия на основе винилверсатических полимеров, отборных пигментов и кварцевой муки - по надлежащим образом, подготовленным поверхностям.

ОСНОВНЫЕ ОПИСАНИЯ ХАРАКТЕРНЫ В УСЛОВИИ 20° C и 70% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ

Теоретический расход в один слой м ² /л		Растворитель		Очистка инструмента		Нанесение валиком	
8		вода		вода		15%-20% вода	
Внешний вид и отделка		Высыхание от пыли		Удельный вес кг/л		Нанесение кистью	
матовый		=		1.58		20%-30% вода	
Цвета		Высыхание на отлип		Твердых веществ на объем		Нанесение шпателем	
Белый и COLORPRO		3-4 часа		=		=	
Наружное/внутреннее использование		Полное высыхание		Вязкость		Нанесение пульверизатором	
ДА/Да		24 ЧАСА		36000 спз		30% вода	
=		Возможность повторной покраски		Температура воспламенения		Диаметр сопла 1.7-1.9 мм Давление 3-4 атм.	
		6-8 ЧАСОВ		=			

Поскольку на условия и способ использования могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля изготовителя, Фирма отклоняет любую ответственность за результаты.

Фирма «J COLORS S.p.A.»

Улица Сеттембрини, 39 - 20020 Лаинатэ (МИ) - Италия - Тел. ++ 39 02 937541 - Факс ++ 39 02 9374114

ИЗДАНИЕ 06/2011