



IMPRONTE BASIC

Праймер-фиксатив.

Tex. описание I-30

Предельное значение ЕС для этого продукта (кат. ВА/л): 30 гр/л (2010).

Максимальное содержание ЛОС в продукте IMPRONTE BASIC - 30 гр/л COV.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пигментированный акриловый фиксатив на водной основе с содержанием микроэмульсий и специально подобранных пигментов. Обладает повышенной проникающей способностью как при внутренних, так и при внешних работах, придает поверхностям равномерную впитывающую способность и обеспечивает отличное сцепление отделочных продуктов в поверхность.

ЦИКЛ НАНЕСЕНИЯ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхности должны выстояться, быть прочными, чистыми и сухими. В случае необходимости использовать соответствующие продукты для ремонта и/или выравнивания поверхности.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ: нанести подготовительный праймер/пигментированный акриловый фиксатив IMPRONTE BASIC при помощи ВАЛИКА IMPRONTE или же КИСТИ STARLIGHT. Продукт необходимо разбавить водой (50 – 100%) в зависимости от впитывающей способности поверхности. Рекомендуется равномерное нанесение продукта с тем, чтобы избежать наложения одного слоя на другой, что может создать неоднородность цвета (рекомендуется нанесение кистью).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не наносить при температуре воздуха, поверхности и состава ниже + 5°С. Не наносить на теплые или обращенные к солнцу поверхности и при относительной влажности выше 80%. Хранить в плотно закрытых банках при температуре от +5°С до +35°С.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 20°С И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 70%

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ТЕОР.РАСХОД НА ОДИН СЛОЙ (м²/л)	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС (кг/л)	ТВЕРДЫХ ВЕЩЕСТВ НА ОБЪЕМ (%)	ВНЕШНИЙ ВИД И ОТДЕЛКА	ЦВЕТА
	10-12	1.15 ± 0.05	25 +/- 1	МАТОВЫЙ	КАРТОЧКА ЦВЕТОВ IMPRONTE

НАНЕСЕНИЕ	РАСТВОРИТЕЛЬ	ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА	ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ	
	ВОДА (50 - 100 %)	ВОДА	КИСТЬ STARLIGHT – ВАЛИК IMPRONTE	

СВОЙСТВА	ВЫСЫХАНИЕ НА ОТЛИП	ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ	ПОВТОРНАЯ ОКРАСКА	НАРУЖНЫЕ/ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ	СРОК ХРАНЕНИЯ
	2 - 3 ЧАСА	24 ЧАСА	12 ЧАСОВ	ДА/ДА	24 МЕСЯЦА

Поскольку на условия и способ использования могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля изготовителя, Фирма отклоняет любую ответственность за результаты.

J COLORS S.p.A

Улица Сеттембрини, 39 - 20020 Лаинатэ (МИ) - Италия - Тел. ++ 39 02 937541 - Факс ++ 39 02 9374114 -
www.tattoovernici.it