



MONDO NUOVO COPRIMACCHIA

E – 35 / ИЗД. 02-18

КЛАССИФИКАЦИЯ Матовая изолирующая суперпокрывающая краска для стен и потолков.
ЛОС Предельное значение ЕС для этого материала (кат. IIA/a): 30 г/л (2010)
Краска MONDO NUOVO COPRIMACCHIA содержит максимум 2 г/л ЛОС

ХАРАКТЕРИСТИКИ Быстросохнущая суперпокрывающая супермоющаяся (устойчивость к мытью - класс 1) изолирующая матовая краска с высокой стойкостью к истиранию на основе специальных акриловых полимеров в водной фазе для стен и потолков для внутренних работ. Продукт не содержит формальдегидов и в отношении выбросов летучих соединений (ЛОС) в помещениях имеет классификацию A+ (Indoor Air Quality). Краска MONDO NUOVO COPRIMACCHIA, созданная с использованием инновационной технологии Hydro PLIOLITE®, изолирует пятно и предупреждает его повторное появление. Отличается высочайшим сцеплением и может использоваться как в качестве грунтовки, так и в качестве отделочного покрытия. При ее использовании в качестве грунтовки могут применяться другие отделочные средства, например, декоративные и другие специальные отделочные краски, не нарушая при этом ее свойств покрытия и изолирования пятен. Предназначена для покрытия и изолирования пятен от черного дыма, сажи, никотина, красного вина, кофе, томатного соуса, колы, соевого соуса, масла для жарки, кетчупа, губной помады, восковой пастели, цветных карандашей, фломастеров и пр. Большой выбор цветов для использования краски для отделки благодаря возможности колорирования с применением колориметра с получением 170 современных модных оттенков для внутренних работ. Стойкость к мокрому истиранию по UNI 10560: > 20.000 проходов щеткой. Устойчивость к мытью - класс 1 по ISO 11998.

ЦИКЛ НАНЕСЕНИЯ ПОДГОТОВКА ОСНОВ

Как правило, основы должны быть зрелыми, чистыми и сухими. При наличии плесени и выцветов обработать средством LIBELLULA DETERGENTE SPRAY TOGLI-MUFFA, удаляя всю плесень. Для повышения эффективности рекомендуется выполнить дополнительную дезинфекцию поверхностей средством LIBELLULA SANIFICANTE TOGLI-MUFFA для предупреждения повторного появления пятен.

НОВЫЕ СТЕНЫ С ПОКРЫТИЕМ СТРОИТЕЛЬНОЙ ШТУКАТУРКОЙ: обеспечить выдержку и удалить все пятна грязи.

СТЕНЫ, ОКРАШЕННЫЕ КРАСКОЙ: тщательно удалить с поверхности всю отслаивающуюся или крошащуюся штукатурку. Выровнять неровности пастообразной шпатлевкой ROSTUCCO или порошковой шпатлевкой RIEMPSTUCK, зачистить шкуркой и тщательно удалить пыль.

MONDO NUOVO COPRIMACCHIA можно использовать также в качестве грунтовки (изолирующего фиксатива), нанося один или более слоев в зависимости от впитывающей способности основы.

ОТДЕЛОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ

Дать поверхности полностью высохнуть и с интервалом не менее 6-8 часов нанести минимум два слоя MONDO NUOVO COPRIMACCHIA.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ Как правило, наносить при температуре воздуха + 5 °C ... + 35 °C при относительной влажности помещения менее 80% и влажности основы менее 10%. Хранить в плотно закрытой банке при температуре выше + 5°C.



J. COLOGNINI S.p.A.

Via S. Rocco 10 - 20090 Cinisello B. (MI) - Italy - Tel. +39 02 837541 - Email: info@colognini.com

ПУНКТ
ТЕХНИЧЕСКИХ
УСЛОВИЙ

Нанесение супермоющей матовой краски MONDO NUOVO COPRIMACCHIA для внутренних работ кистью или валиком в два слоя.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
(ЕВРОПЕЙСКИЙ
СТАНДАРТ EN
13300)*

Коэффициент контрастности	ISO 6504-3	Класс 3
Выход по модели Кубелка-Мунка м²/л	ISO 6504-1	8
Устойчивость к мытью	ISO 11998	Класс 1
Степень блеска	ISO 2813	1,6 матовая
Тонкость измельчения	ISO 11524	Тонкая
Задерживание грязи	UNI 10792	Очень низкое

ОСНОВНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРИ 20°C И
ВЛАЖНОСТИ 70%

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ВЫХОД (в зависимости от впитывающей способности основы)	РАЗБАВИТЕЛЬ	ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ	НАНЕСЕНИЕ ВАЛИКОМ
12 кв. м/л	ВОДА	ВОДА	ГОТОВА К ПРИМЕНЕНИЮ (МАКС. 10 % ПО ОБЪЕМУ)
ВНЕШНИЙ ВИД И ОТДЕЛКА	НЕПРИЛИПАНИЕ ПЫЛИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС (кг/л)	НАНЕСЕНИЕ КИСТЬЮ
МАТОВАЯ	30 МИНУТ	1,35 ± 0,02	ГОТОВА К ПРИМЕНЕНИЮ (МАКС. 10 % ПО ОБЪЕМУ)
ЦВЕТА	ВЫСЫХАНИЕ ДО ПРИКОСНОВЕНИЯ	СУХОЙ ОСТАТОК	НАНЕСЕНИЕ ШПАТЕЛЕМ
БЕЛЫЙ / COLORPRO 3.0	1 - 2 ЧАСА	37 ± 1	=
НА УЛИЦЕ / В ПОМЕЩЕНИИ	ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ	ВЯЗКОСТЬ	НАНЕСЕНИЕ ВОЗДУШНЫМ РАСПЫЛЕНИЕМ
НЕТ/ ДА	24 ЧАСА	4.000 – 5.000 сП	=
СРОК ХРАНЕНИЯ	НАНЕСЕНИЕ СЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ	ТЕМПЕРАТУРА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ	НАНЕСЕНИЕ БЕЗВОЗДУШНЫМ РАСПЫЛЕНИЕМ
36 МЕСЯЦЕВ	6-8 ЧАСОВ	=	=



J COLORS S.p.A

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italia - Tel. + 39 02 937541 - Fax + 39 02 9374114 - info@jcolors.com

ПРИМЕЧАНИЯ

Ввиду того, что на условия и возможности использования могут влиять элементы вне контроля производителя, Компания не несет какой-либо ответственности за результаты.



J COLORS S.p.A

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italia - Tel. + 39 02 937541 - Fax + 39 02 9374114 - info@jcolors.com