

ACANTO SMALTO ALL'ACQUA АКАНТО ЗМАЛЬТО АЛЛ АКВА

Акриловая эмаль без запаха, готовая к применению, не желтеющая

B-01



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

АКАНТО ЗМАЛЬТО АЛЛ АКВА - акриловая эмаль на воде, легка в применении, подходит для наружных и внутренних работ, для различных поверхностей, таких как дерево и любых металлических поверхностей (включая батареи из чугуна и алюминия), пластмассы (ПВХ), если они надлежащим образом подготовлены специально предназначенным праймером/грунтом.

АКАНТО ЗМАЛЬТО АЛЛ АКВА безвредна и не обладает неприятными запахами. Может использоваться в таких помещениях как: детские комнаты, школы, больницы, детские сады. Обладает отличной укрывистостью, растекаемостью и высокой атмосферостойкостью, и высоким сцеплением с подложкой, и характеристиками, которые позволяют использовать не профессионалами. В отличие от обычных эмалей на растворителе **АКАНТО ЗМАЛЬТО АЛЛ АКВА** способствует уменьшению атмосферного загрязнения.

Готов к применению, если необходимо можно развести водой. Не имеет запаха, как при нанесении, так и во время высыхания. Устойчива к свету и не желтеет. Легко наносится кистью, валиком и распылителем. Нанесение кистью предпочтительнее на неровные поверхности, для достижения наилучшего сцепления с подложкой и между слоями. Нанесение валиком рекомендуется для обширных поверхностей. Так как продукт на воде необходимо избегать нанесения в помещениях с повышенным уровнем влажности и при температуре ниже +10°C. По этой же причине рекомендуется наносить продукт в хорошо проветриваемом помещении.

ЦИКЛЫ НАНЕСЕНИЯ:

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Железные поверхности: Тщательно удалить имеющуюся ржавчину и старую отслаивающуюся эмаль, зачистить шкуркой и обеспылить. Если необходимо, нанести один или два слоя преобразователя ржавчины на воде **МЕТАЛФИКС**, техническая аннотация **A01**. После высыхания удалить преобразователь с помощью обильного промывания водой. Нанести один слой **АКАНТО ФОНДО УНИВЕРСАЛЕ АЛЛ АКВА**, техническая аннотация **A03**, дать полностью высохнуть в течение не менее 8 часов.

Оцинкованная сталь: если необходимо удалить соли цинка при помощи щетки или пескоструйной обработки, обезжирить с помощью воды и моющего средства или с помощью подходящего растворителя. Нанести один слой **АКАНТО ФОНДО УНИВЕРСАЛЕ АЛЛ АКВА**, техническая аннотация **A03**, дать полностью высохнуть в течение не менее 8 часов.

Пластмассовые материалы (ПВХ): обезжирить с помощью воды и моющего средства, используя подходящую абразивную губку, для того чтобы сделать поверхность более грубой. Нанести один слой **АКАНТО ФОНДО УНИВЕРСАЛЕ АЛЛ АКВА**, техническая аннотация **A03**, дать полностью высохнуть в течение не менее 8 часов.

Дерево новое: Зашпаклевать имеющиеся отверстия с помощью **РОСТУККО ИН РАСТА** или **РОСТУККО ИН ПОЛЬВЕРЕ** (только при выполнении работ), технические аннотации **D15-D17**, дать высохнуть, зачистить шкуркой и обеспылить поверхность. Нанести один или два слоя **АКАНТО ФОНДО ОПАКО АД АКВА**, дать полностью высохнуть в течение не менее 8 часов.

Деревянные уже окрашенные поверхности: если плохо сохранившееся поверхности - удалить старую окраску и обрабатывать как новое дерево; если хорошо сохранившаяся поверхность - обезжирить и зачистить шкуркой, удалить пыль.

ОТДЕЛКА

Нанести два слоя **АКАНТО ЗМАЛЬТО АЛЛ АКВА** с интервалом не менее 8 часов для каждого слоя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не наносить в условиях повышенной влажности, при температуре ниже +10°C и по поверхностям, во время нанесения находящимся под лучами солнца. Хранить в плотно закрытых перевернутых банках при температуре выше +5°C.

ОСНОВНЫЕ ОПИСАНИЯ ХАРАКТЕРНЫ В УСЛОВИИ 20°C И 70% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ

Теоретический расход в один слой м ² /л		Растворитель		Очистка инструмента		Нанесение валиком	
±12		ВОДА		ВОДА С МЫЛОМ		5%-10% ВОДА	
Внешний вид и отделка		Не пристаёт пыль		Удельный вес кг/л		Нанесение кистью	
ГЛЯНЦЕВЫЙ / САТИНИРОВАННЫЙ		2-3 ЧАСА		1,2-1,3		ГОТОВ К ПРИМЕНЕНИЮ ИЛИ 5%-10% ВОДА	
Цвета		Высыхание на отлип		Твердых веществ на объем		Нанесение шпателем	
БЕЛЫЙ, ЧЕРНЫЙ И COLORPRO		5 ЧАСОВ		38±2		=	
Наружное/внутреннее использование		Высыхание на глубину		Вязкость		Воздушный краскопульт	
ДА/ДА		24 ЧАСА		К.У. 90±10%		10% ВОДА	
=		Возможность повторной покраски		Точка воспламенения		ДИАМЕТР СОПЛА 2 мм. ДАВЛЕНИЕМ 2,5 Атм.	
		8 ЧАСОВ		=			

Поскольку на условия и способ использования могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля изготовителя, Фирма отклоняет любую ответственность за результаты.

Фирма «J COLORS S.p.A.»

Улица Сеттембрини, 39 - 20020 Лаинатэ (МИ) - Италия - Тел. ++ 39 02 937541 - Факс ++ 39 02 9374114

ИЗДАНИЕ 12/2006