

MONDO NUOVO SMALTO SATINATO МОНДО НУОВО ЗМАЛЬТО САТИНАТО

Эмаль без запаха против царапин, для деревянных, железных поверхностей и стен.

B-07



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Синтетическая тиксотропная эмаль с приятной матовой отделкой для деревянных и железных поверхностей с высокой укрывистостью, обладающая легкой растушевываемостью и отличной атмосферостойкостью. Обладает повышенной стойкостью к царапанию, благодаря оригинальной рецептуре.

ЦИКЛЫ НАНЕСЕНИЯ:

ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКИ

Железные поверхности: Тщательно удалить имеющуюся ржавчину и старую отслаивающуюся эмаль.

При необходимости использовать преобразователь ржавчины **МЕТАЛФЛИКС**, техническая аннотация A-01.

Обеспылить поверхность. Очистить от имеющихся пятен формовочной краски или жира тканью, смоченной растворителем.

Дать полностью высохнуть. Зачистить поверхность шкуркой и обеспылить.

Нанести один или два слоя антикоррозионного состава **ГЛАДИУМ**, **ПИНТОКРОМ** или **СУПЕРГЛАДИУМ**, технические аннотации A-11, A-07, A-09. Дать полностью высохнуть в течение не менее 24 часов. Зачистить поверхность шкуркой и обеспылить, нанести один или два слоя **АНДЕРФЛЕКС**, техническая аннотация A-15.

Оцинкованный лист и ПВХ: Тщательно обезжирить, нанести один слой **МУЛЬТИФОНДО**, техническая аннотация A-17.

Новые деревянные поверхности: Зашпатлевать имеющиеся отверстия с помощью **РОСТУККО ИН РАСТА**, техническая аннотация D-15, дать высохнуть, зачистить шкуркой и обеспылить поверхность.

По ранее окрашенным, но плохо сохранившимся деревянным поверхностям удалить имеющиеся остатки краски и зачистить. Хорошо сохранившиеся поверхности обезжирить и зачистить, нанести один или два слоя **ЧЕТЕТЕКС**, техническая аннотация A-19, при осуществлении внутренних работ или **АНДЕРФЛЕКС**, техническая аннотация A-15, при осуществлении наружных работ.

Дать полностью высохнуть в течение не менее 24 часов.

ОТДЕЛКА

Нанести два слоя **МОНДО НУОВО ЗМАЛЬТО САТИНАТО** с интервалом не менее 24 часов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не наносить в условиях повышенной влажности, при низкой температуре и по поверхностям, во время нанесения находящимся под лучами солнца. Хранить в плотно закрытых перевернутых банках в прохладном помещении вдали от источников тепла.

ПОЗИЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

Нанесение двух слоев по 35 микрон каждый **МОНДО НУОВО ЗМАЛЬТО САТИНАТО** - эмали на основе модифицированной алкидной смолы, высокоочищенных пигментов по поверхностям, подготовленным надлежащим образом.

ОСНОВНЫЕ ОПИСАНИЯ ХАРАКТЕРНЫ В УСЛОВИИ 20°С И 70% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ

Рекомендуемый расход на кв.м		Разбавитель		Очистка инструмента		Нанесение валиком	
15		Синтетический растворитель		Синтетический растворитель		5-10% Синтетический растворитель	
Внешний вид и отделка		Не пристаёт пыль		Удельный вес кг/л.		Нанесение кистью	
САТИНИРОВАННЫЙ		2-3 часа		1,16	1 Kg	5-10% Синтетический растворитель	
Цвета		Сухой на ощупь через		Твердые по весу		Нанесение шпателем	
Белый – черный, colopro		6-7 часов		56		=	
Наружн./внутреннее использование		Полностью сухой через		Вязкость		Воздушный краскопульт	
ДА/ДА		24 часа		1500 спз.		10 – 15% синтетический растворитель	
=		Можно наступать		Точка воспламенения		Диаметр сопла -1,5-1,7 мм. Давление – 3 Атм.	
		24 часа		35°С			

Поскольку на условия и способ использования могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля изготовителя, Фирма отклоняет любую ответственность за результаты.

Фирма «J COLORS S.p.A.»

Улица Сеттембрини, 39 - 20020 Лаинатэ (МИ) - Италия - Тел. ++ 39 02 937541 - Факс ++ 39 02 9374114

ИЗДАНИЕ 12/2006