

DUETTO ДУЭТТО

Блестящая эмаль для внутренних и внешних поверхностей.

B-09



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Глянцевая эмаль для деревянных и железных поверхностей с высокой заполняющей способностью, обладающая эластичностью, легкой растушевываемостью и высокой атмосферостойкостью.

ЦИКЛЫ НАНЕСЕНИЯ:

ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКИ

Железные поверхности: Тщательно удалить имеющуюся ржавчину и старую отслаивающуюся эмаль.

При необходимости использовать преобразователь ржавчины **МЕТАЛФЛИКС**, техническая аннотация А-01.

Обеспылить поверхность. Очистить от имеющихся пятен формовочной краски или жира тканью, смоченной растворителем. Дать полностью высохнуть. Зачистить поверхность шкуркой и обеспылить.

Нанести один или два слоя антикоррозионного состава **ГЛАДИУМ**, **ПИНТОКРОМ** или **СУПЕРГЛАДИУМ**, технические аннотации А-11, А-07, А-09. Дать полностью высохнуть в течение не менее 24 часов. Зачистить шкуркой и обеспылить поверхность, нанести один или два слоя **АНДЕРФЛЕКС**, техническая аннотация А-15.

Оцинкованный лист и ПВХ: Тщательно обезжирить поверхность, нанести один слой **МУЛЬТИФОНДО**, техническая аннотация А-17. Дать полностью высохнуть в течение не менее 24 часов.

Новые деревянные поверхности: Запатлевать имеющиеся отверстия с помощью **РОСТУККО ИН РАСТА**, техническая аннотация D-15, дать высохнуть, зачистить шкуркой и обеспылить поверхность.

Ранее окрашенные деревянные поверхности: с плохо сохранившихся поверхностей удалить старую краску и зачистить шкуркой, хорошо сохранившиеся поверхности обезжирить и зачистить шкуркой. Нанести один или два слоя **ЧЕМТЕКС**, техническая аннотация А-19. Дать полностью высохнуть в течение не менее 24 часов.

ОТДЕЛКА

Нанести два слоя **ДУЭТТО** с интервалом не менее 24 часов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не наносить в условиях повышенной влажности, при низкой температуре и по поверхностям, во время нанесения находящимся под лучами солнца. Хранить в плотно закрытых перевернутых банках в прохладном помещении вдали от источников тепла.

ПОЗИЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

Нанесение двух слоев по 35 микрон каждый **ДУЭТТО** - эмали на основе модифицированной алкидной смолы и высокоселекционированных пигментов по поверхностям, подготовленным надлежащим образом.

ОСНОВНЫЕ ОПИСАНИЯ ХАРАКТЕРНЫ В УСЛОВИИ 20°С И 70% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ

Рекомендуемый расход на кв.м		Разбавитель		Очистка инструмента		Нанесение валиком	
14		Синтетический растворитель		Синтетический растворитель		5-10% Синтетический растворитель	
Внешний вид и отделка		Не пристаёт пыль		Удельный вес кг/л.		Нанесение кистью	
блестящий		2-3		1,1		5-10% Синтетический растворитель	
Цвета		Сухой на ощупь через		Твердые по весу		Нанесение шпателем	
Белый, колорпро и по карте цветов		6-7 часов		59		=	
Наружн./внутреннее использование		Полностью сухой через		Вязкость		Воздушный краскопульт	
ДА/ДА		24 часа		150"-180"ford 4		15-20% Синтетический растворитель	
=		Можно наступать		Температура воспламенения		Диаметр сопла -1,5-1,7 мм. Давление – 2 Атм.	
		24 часа		35°С			

Поскольку на условия и способ использования могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля изготовителя, Фирма отклоняет любую ответственность за результаты.

Фирма «J COLORS S.p.A.»

Улица Сеттембрини, 39 - 20020 Лайнатэ (МИ) - Италия - Тел. ++ 39 02 937541 - Факс ++ 39 02 9374114

ИЗДАНИЕ 12/2006