

IDROPELLENTE S ИДРОРЕПЕЛЛЕНТЕ С

Защитный состав для внешних стеновых поверхностей.

G-21



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Пропитывающий состав на основе полисилоксанового олигомера (дегидролизированный силоксан) на растворителе, что придает стеновой поверхности сильные водоотталкивающие свойства и, следовательно, стойкость к ливневым дождям, обеспечивая вместе с тем хорошую паророницаемость. Состав обладает щелочестойкостью, неомыляемостью известью, щелочами и слабыми кислотами. Идеально подходит для защитного покрытия стен без облицовки, не изменяя их эстетического вида. Обладая отличной устойчивостью к воздействию щелочи может быть использован на поверхностях с низким или высоким поглощением, на стенах без облицовки или на натуральном камне, на штукатурке и различных поверхностях, обрабатываемых минеральной отделкой.

ЦИКЛЫ НАНЕСЕНИЯ:

ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКИ:

Гражданская штукатурка: Дать выстояться, очистить от грязевых пятен.

Поверхности из камня или кирпича без облицовки: отчистить от грязевых пятен и известковых или цементных отложений.

Краски и лаки в дисперсии: не наносить напрямую, потому что не вступает в химическую реакцию с синтетической подложкой.

Краски на основе извести или силикатов: наносить только на поверхности с хорошим сцеплением, очистить.

Поверхности с плесенью: очистить щеткой и очистить, продезинфицировать соответствующими продуктами.

ОТДЕЛКА

ИНДРОРЕПЕЛЛЕНТЕ С может наноситься кистью, распылителем даже в несколько слоев, используя технику "мокрым по мокрому", для хорошего насыщения подложки. Нанесение валиком не рекомендуется.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не наносить по теплым или обращенным к солнцу поверхностям.

Не наносить при температуре воздуха, поверхности и состава ниже + 5°C. Укрывать от дождя не менее двух - трех дней.

Хранить в плотно закрытых банках при температуре выше + 5°C.

* значение может изменяться в зависимости от поглощения поверхности.

ПОЗИЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ:

Нанесение двух или более слоев ИНДРОРЕПЕЛЛЕНТЕ С, силоксанового пропитывающего состава на растворителе – по надлежащим образом, подготовленным основаниям.

ОСНОВНЫЕ ОПИСАНИЯ ХАРАКТЕРНЫ В УСЛОВИИ 20°C И 70% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ

Теоретический расход в один слой м²/л		Растворитель		Очистка инструмента		Нанесение валиком	
4*		=		Синтетический растворитель		Готов к использованию, не рекомендуется	
Внешний вид и отделка		Высыхание от пыли		Удельный вес кг/л		Нанесение кистью	
Прозрачный		=		0,77		Готов к использованию	
Цвета		Высыхание на отлип		Твердых веществ на объем		Нанесение шпателем	
Бесцветный.		1 час		=		=	
Наружное/внутреннее использование		Полное высыхание		Вязкость		Нанесение пульверизатором	
Да/Да		24 часа		=		Готов к использованию	
=		Возможность повторной покраски		Температура воспламенения		Диаметр сопла 1,5-1,7 мм Давление 2,5 атм.	
		=		37°C			

Поскольку на условия и способ использования могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля изготовителя, Фирма отклоняет любую ответственность за результаты.

Фирма «J COLORS S.p.A.»

Улица Сеттембрини, 39 - 20020 Лаинатэ (МИ) - Италия - Тел. ++ 39 02 937541 - Факс ++ 39 02 9374114

ИЗДАНИЕ 12/2006