

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Краска на основе долговыдержанной чистой гашеной извести, и натуральных глин (земель, земляных красок). Особенно рекомендуется для декоративной обработки наружных и внутренних стеновых поверхностей. Невосприимчива к агрессии плесени, грибов и бактерий. Может колероваться универсальными неорганическими красителями. Обладает отличной паропроницаемостью.

ЦИКЛЫ НАНЕСЕНИЯ:

Подготовить подмости для обеспечения более легкого и непрерывного нанесения вплоть до конструкционных краев (междуэтажные линии, аркады, кромки).

По новой штукатурке нанести непосредственно два или три слоя извести КАЛЬЧЕ АНТИКА А ПЕННЕЛЛО, желательно круглой кистью. Желательно, чтобы первый слой был белого цвета в соответствии с традицией. В случае слишком сухих подложек - увлажнить поверхность водой. Между нанесением слоев необходимо соблюдать интервал 9-12 часов.

По старым или заделанным штукатуркам со старыми красками – удалить следы краски, грибов и плесени. Произвести тщательную гидроочистку и по еще влажной поверхности нанести непосредственно два или три слоя КАЛЬЧЕ АНТИКА А ПЕННЕЛЛО с интервалом 12 часов. Первый слой разбавить водой на 40-50%, второй - на 25-30%.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не наносить по теплым или обращенным к солнцу поверхностям. Укрывать от дождя не менее 2-3 дней. При осуществлении работ защищать глаза. В случае попадания на кожу - смыть большим количеством воды. Для состава характерно наличие светлых и темных оттенков. Не наносить по жестким бетонным основаниям, по предварительно сжатым и предварительно смешанным материалам. При проведении работ использовать одну производственную партию.

ПОЗИЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

Нанесение КАЛЬЧЕ АНТИКА А ПЕННЕЛЛО – краски на основе долговыдержанной чистой гашеной извести и натуральных глин по поверхностям, подготовленным надлежащим образом.

ОСНОВНЫЕ ОПИСАНИЯ ХАРАКТЕРНЫ В УСЛОВИИ 20° С И 70% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ

Теоретический расход в один слой м ² /л		Растворитель		Очистка инструмента		Нанесение валиком	
10		вода		вода			
Внешний вид и отделка		Высыхание от пыли		Удельный вес кг/л		Нанесение кистью	
матовый		=		1,35		1-й слой 40-50% 2-й слой 25-30%	
Цвета		Высыхание на отлив		Твердых веществ на объем		Нанесение шпателем	
белый и КолорПро		3-4 часа		=		=	
Наружное/внутреннее использование		Полное высыхание		Вязкость		Нанесение пульверизатором	
Да/Да				30 000 спз.		=	
		Возможность повторной покраски		Температура воспламенения		=	
		9-12 часа		=			

Поскольку на условия и способ использования могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля изготовителя, Фирма отклоняет любую ответственность за результаты.

Фирма «J COLORS S.p.A.»

Улица Сеттембрини, 39 - 20020 Лаинатэ (МИЛАН) - Италия - Тел. ++ 39 02 937541 - Факс ++ 39 02 9374114

ИЗДАНИЕ 12/2006