

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Штукатурка на основе долговыдержанного известкового теста, отборных наполнителей мелкой зернистости, добавок, устойчивых к щелочи и не пленкообразующих веществ. Невосприимчива к воздействию плесени/грибка и бактерий. Обладает отличной паропроницаемостью. Особенно рекомендуется для декоративной отделки как наружных, так и внутренних стеновых поверхностей. Идеальное основание для КАЛЬЧЕ А СПАТОЛА для получения ровного и гладкого эффекта.

Кривая гранулометрического состава (0,4-0,6 мм).

ЦИКЛЫ НАНЕСЕНИЯ:

ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКИ

Подготовить подмости для обеспечения непрерывного нанесения, вплоть до архитектурно-декоративных или конструктивных краев (междуэтажные линии, аркады, кромки) или вблизи прохождения водостоков.

По заляпанным штукатуркам со старыми красками – удалить все отслоившиеся следы грязи и плесени. Произвести гидроочистку. Удалить плохо держащуюся старую краску (если краска на основе силиката и хорошо держится, то нет необходимости в удалении, если краска на синтетической основе, то нанести один слой ФОНДО ДИ ПРЕПАРАЦИОНЕ УНИВЕРСАЛЕ). Рекомендуется подготовка с помощью нанесения одного - двух слоев ПОНТЭ ДИ АНКораДЖИО АД АКВА. Нанести **КАЛЬЧЕ ИНТОНАКИНО ФИНЕ** при помощи стального или пластмассового шпателя. Прежде чем высохнет КАЛЬЧЕ ИНТОНАКО ФИНЕ, затереть с помощью губчатой затирки или пластмассового шпателя. В зависимости от шершавости поверхности, при необходимости нанести второй слой продукта через 24 часа. Возможно, перед нанесением **КАЛЬЧЕ ИНТОНАКО ФИНЕ** выровнять обрабатываемую подложку с помощью РАЗАНТЕ МИНЕРАЛЕ или РАЗАНТЕ МИНЕРАЛЕ ФРАТАЦЦИАБЛЕ.

По новым обыкновенным штукатуркам и смешанным материалам – нанести один или два слоя ПОНТЭ ДИ АНКораДЖИО АД АКВА и через 24 часа нанести **КАЛЬЧЕ ИНТОНАКО ФИНЕ** в один или два слоя в зависимости от шершавости подложки. Если необходимо, использовать как промежуточный слой РАЗАНТЕ МИНЕРАЛЕ. Принимая во внимание большое количество смешанных продуктов, рекомендуется выполнять предварительные образцы. В случае, если ПОНТЭ ДИ АНКораДЖИО АД АКВА окажется не пригодным, то использовать ПОНТЭ ДИ АНКораДЖИО А СОЛВЕНТЕ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не наносить по теплым или обращенным к солнцу поверхностям. Укрывать от дождя несколько дней после нанесения. При осуществлении работ защищать глаза. В случае попадания на кожу - смыть большим количеством воды. Для состава характерно наличие светлых и темных оттенков. Не наносить по жестким бетонным основаниям, по предварительно сжатым материалам. Для цветов, получаемых цветометром, перемешивать дрелью и специальным винтом с медленной скоростью и одинаковым временем смешивания для каждой банки. При проведении работ использовать одну производственную партию.

ПОЗИЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

Нанесение шпателем **КАЛЬЧЕ ИНТОНАКО ФИНЕ** на основе извести с добавлением не пленкообразующих добавок в количестве ниже 5% и отборных наполнителей мелкой зернистости по надлежащим образом, подготовленным основаниям.

ОСНОВНЫЕ ОПИСАНИЯ ХАРАКТЕРНЫ В УСЛОВИИ 20°С И 70% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ

Теоретический расход в один слой м²/л		Растворитель		Очистка инструмента		Нанесение валиком	
1-1,5		Вода/готов к использованию		вода		=	
Внешний вид и отделка		Высыхание от пыли		Удельный вес кг/л		Нанесение кистью	
Матовый, мелко рустированный		=		1,8		=	
Цвета		Высыхание на отлив		Твердых веществ на объем		Нанесение шпателем	
Белый/ COLORSTUDIO И ЦВЕТА ПО ВЫБОРУ		5 часов		=		Губчатая затирка	
Наружное/внутреннее использование		Полное высыхание		Вязкость		Нанесение пульверизатором	
Да/Да		24 часа		пастообразный		=	
=		Возможность повторной покраски		Температура воспламенения		=	
		24 часа		=			

Поскольку на условия и способ использования могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля изготовителя, Фирма отклоняет любую ответственность за результаты.

Фирма «J COLORS S.p.A.»

Улица Сеттембрини, 39 - 20020 Лаинатэ (МИ) - Италия - Тел. ++ 39 02 937541 - Факс ++ 39 02 9374114

ИЗДАНИЕ 12/2006