

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Высококачественная краска для внешних и внутренних работ, полученная путем комбинирования акриловых и ксилоксановых смол. Обладает повышенной испаряемостью, водоотталкивающими свойствами и устойчивостью к атмосферным агентам. Не закупоривает поры стен, не изменяет их испаряемость. Благодаря повышенному содержанию ксилоксановой смолы, образует эффективный барьер против дождя.

Устойчивость к влажному абразивному истиранию методом Уникум № 1005 > 10000 циклов

Капиллярное поглощение влаги (W24) 0,25 кг/ кв.м. h

Устойчивость к диффузии пара (СД) 0,05 м эквивалентных.

Значения W 24, СД относятся к полному циклу, состоящему из одного слоя пропитки или изолятора и двух слоев краски.

ЦИКЛЫ НАНЕСЕНИЯ:

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхности с соляным налетом, плесенью и/ или влагой должны быть восстановлены. Заштукатурить дырки или трещины. Просушить, отшлифовать и очистить от пыли.

Железобетон: обработать носитель одним слоем ИЗОЛАНТЕ СИЛОССАНИКО А СОЛВЕНТЕ, техническая аннотация L-14

Необработанные штукатурки:

- в хорошем состоянии сохранности. Нанести один слой ИМПРЕНАНТЕ СИЛОССАНИКО АД АКВА, техническая аннотация L-13.

- новые, залатанные, старые раскрошившиеся. Нанести один слой ИЗОЛАНТЕ СИЛОССАНИКО А СОЛВЕНТЕ, техническая аннотация L-14

Штукатурки, уже обработанные старыми красками:

- в хорошем состоянии сохранности. Нанести один слой ИМПРЕНАНТЕ СИЛОССАНИКО АД АКВА, техническая аннотация L-13

- в условиях деградации, после реставрационных работ. Нанести один слой ИЗОЛАНТЕ СИЛОССАНИКО А СОЛВЕНТЕ, техническая аннотация L-14

ОТДЕЛКА

Нанести два слоя ПИТТУРА АКРИЛ – СИЛОССАНИКА с интервалом 10 часов между нанесениями.

ВНИМАНИЕ!

Новые штукатурки должны быть хорошо выдержанны. Не наносить в условиях особой влажности, низкой температуры, или когда поверхность выставлена на солнце во время нанесения. Боятся мороза. Хранить при температуре выше +5 градусов по Цельсию.

ПОЗИЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

Краска на основе ксилоксановых смол защищает от воздействия атмосферных факторов, обладает высокой паропроницаемостью. Имеет матовый вид отделки.

ОСНОВНЫЕ ОПИСАНИЯ ХАРАКТЕРНЫ В УСЛОВИИ 20° С И 70% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ

Теоретический расход в один слой м ² /л		Растворитель		Очистка инструмента		Нанесение валиком	
12		вода		вода		15% вода	
Внешний вид и отделка		Высыхание от пыли		Удельный вес кг/л		Нанесение кистью	
матовый		=		1,41		15% вода	
Цвета		Высыхание на отлип		Твердых веществ на объем		Нанесение шпателем	
белый и COLORPRO		5 часов		34%			
Наружное/внутреннее использование		Полное высыхание		Вязкость		Нанесение пульверизатором	
Да/Да		=		94 КУ			
=		Возможность повторной покраски		Температура воспламенения		=	
		10 часов		=			

Поскольку на условия и способ использования могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля изготовителя, Фирма отклоняет любую ответственность за результаты.

Фирма «J COLORS S.p.A.»

Улица Сеттембрини, 39 - 20020 Лаинатэ (МИ) - Италия - Тел. ++ 39 02 937541 - Факс ++ 39 02 9374114

ИЗДАНИЕ 3/99