

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Матовая грунтовка на водной основе для любых видов эмали на воде, с высокой укрывистостью и замазывающей способностью, идеально подходящая для закрытия пор дерева и легких неровностей стен перед отделкой эмалью.

ЦИКЛЫ НАНЕСЕНИЯ

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Дерево: Удалить старые слои краски, имеющие плохое сцепление, отшпатлевать, зачистить шкуркой и обеспылить.

Внутренняя штукатурка: Дать отстояться, очистить от грязевых пятен.

Старые стены: Удалить старые покрытия, очистить от грязевых пятен.

Нанести один слой **АКАНТО ФОНДО ОПАКО АЛЛ АКВА**, дать высохнуть не менее 24 часов.

ОТДЕЛКА

Нанести два слоя **АКАНТО ЗМАЛТО АЛЛ АКВА**, техническая аннотация **B01**, с интервалом не менее 8 часов между слоями.

ВНИМАНИЕ!

Не наносить в условиях повышенной влажности, при температуре ниже +10 °C и по поверхностям, обращенным к прямым солнечным лучам во время проведения работ. Хранить в плотно закрытых перевернутых банках при температуре выше +5°C.

ПОЗИЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

Нанесение антикоррозионной грунтовки **АКАНТО ФОНДО ОПАКО АЛЛ АКВА** на основе акриловой смолы, пигментов и наполнителей с высокой замазывающей способностью, по надлежащим образом подготовленным деревянным поверхностям, в два слоя по 25 микрон, сухой пленки, каждый.

ОСНОВНЫЕ ОПИСАНИЯ ХАРАКТЕРНЫ В УСЛОВИИ 20° C И 70% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ

Теоретический расход в один слой м2/л		Растворитель		Очистка инструмента		Нанесение валиком	
10		ВОДА		ВОДА И МЫЛО		5% ВОДЫ	
Внешний вид и отделка		Не пристаёт пыль		Удельный вес кг/л.		Нанесение кистью	
Матовый		30		=	1 Kg	5% ВОДЫ	
Цвета		Высыхание на отлип		Твердых веществ на объем		Нанесение шпателем	
БЕЛЫЙ		1 ЧАС		65		=	
Наружн./внутреннее использование		Высыхание на глубину		Вязкость		Воздушный краскопульт	
ДА/ДА		24 ЧАСА		К.У. 110		10% ВОДЫ	
=		Возможность повторной покраски		Точка воспламенение		ДИАМЕТР СОПЛА 1,5-1,7 мм. ДАВЛЕНИЕМ 2 Атм.	
		24 ЧАСА		=			

Поскольку на условия и способ использования могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля изготовителя, Фирма отклоняет любую ответственность за результаты.

Фирма «J COLORS S.p.A.»

Улица Сеттембрини, 39 - 20020 Лайнатэ (МИ) - Италия - Тел. ++ 39 02 937541 - Факс ++ 39 02 9374114
 ИЗДАНИЕ 3/99 2301