

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Заполняющая пигментированная грунтовка на минеральной основе для подготовки поверхности в системе силикаты-известь-силоксаны. Рекомендуется для обработки основ с неровным впитыванием из-за заплаток или неровного структурного рельефа. Гранулометрия ~0,2 мм.

Идеальна как соединяющая основа, в случае если необходимо нанести продукты на минеральной основе на поверхности уже обработанные даже синтетическими отделками хорошо закрепленными.

ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКИ

Удалить имеющиеся следы грязи и зачистить щеткой для того, чтобы удалить подвижные части подложки.

ЦИКЛЫ НАНЕСЕНИЯ

По пригодным штукатуркам на основе воздушной извести, гидравлической извести, извести/цемента, штукатуркам, отделанным красками или покрытиями.

Не обработанные и маловпитывающие поверхности: нанести один слой специального фиксатива в зависимости от типа выбранного цикла. Далее нанести один слой **ФОНДО ДИ ПРЕПАРАЦИОНЕ УНИВЕРСАЛЕ**.

Поверхности, обработанные старыми красками или покрытиями, синтетическими или минеральными: рекомендуется полностью удалить старые краски и/или покрытия. В случае если нет возможности, то нанести один или два слоя **ФОНДО ДИ ПРЕПАРАЦИОНЕ УНИВЕРСАЛЕ**.

НАНЕСЕНИЕ

ФОНДО ДИ ПРЕПАРАЦИОНЕ УНИВЕРСАЛЕ предпочтительнее должно быть нанесено кистью, перекрестными мазками для улучшения и маскировки уже имеющихся первых слоев цикла, небольших неровностей подложки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не наносить по теплым или обращенным к солнцу поверхностям и при относительной влажности свыше 80%. Не наносить при температуре воздуха, поверхности и продукта ниже + 5 градусов. Хранить в плотно закрытых банках при температуре +5°C/+35°C.

ОСНОВНЫЕ ОПИСАНИЯ ХАРАКТЕРНЫ В УСЛОВИИ 20°C И 70% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ

Теоретический расход в один слой м ² /л		Растворитель		Очистка инструмента		Нанесение валиком	
4-7		Вода		вода		Да, не рекомендуется	
Внешний вид и отделка		Высыхание от пыли		Удельный вес кг/л		Нанесение кистью	
Матовый				1,4		Да	
Цвета		Высыхание на отлип		Твердых веществ на объем		Нанесение шпателем	
Белый		4-5 часов		=		Нет	
Наружное/внутреннее использование		Полное высыхание		Вязкость		Нанесение пульверизатором	
Да/Да		12 часов		=		Нет	
=		Возможность повторной покраски		Температура воспламенения		=	
		12 часов		=			

Поскольку на условия и способ использования могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля изготовителя, Фирма отклоняет любую ответственность за результаты.

Фирма «J COLORS S.p.A.»

Улица Сеттембрини, 39 - 20020 Лайнатэ (МИ) - Италия - Тел. ++ 39 02 937541 - Факс ++ 39 02 9374114

ИЗДАНИЕ 3/99 2402