

**HOBBY COLOR
ХОББИ КОЛОР**
**Воздухопроницаемая водоотталкивающая краска
для внутренних работ**

F-07



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Водоотталкивающая паропроницаемая щелочестойкая водная краска для наружных и внутренних работ. Возможно применение для наружной покраски в незначительных объемах. Рекомендуется также для влажных помещений, где присутствует конденсат пара.

ЦИКЛЫ НАНЕСЕНИЯ

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Внутренняя штукатурка: Дать выстояться, очистить от грязевых пятен.

Гипс, гипсокартон, предварительно смешанные составы: Зачистить места шпатлевки и выступы, очистить от грязевых пятен, нанести **ПОНТЕ ДИ АНКораДЖИО**, техническая аннотация **D05**.

Краски и лаки в дисперсии: Если они имеют хорошее сцепление, очистить сухим или влажным способом, в противном случае полностью удалить окрасочный состав, промыть поверхность водой.

Краски на основе извести или силикатов: Полностью удалить, обеспылить поверхность.

Поверхности, пораженные плесенью: после очистки поверхности дезинфицировать ее **РИЗАНА ДИЗЕНФЕТТАНТЕ**, техническая аннотация **E03**. Регистрационный номер Министерства здравоохранения 11548.

Отшпатлевать внутренние поверхности при помощи **РОСТУККО** или **РОСТУККО ИН ПОЛВЕРЕ**, технические аннотации **D15-D17** и наружные с **СТУККО ЧЕМЕНТИЦИО** или **ФОНДО А РАЗАРЕ**, технические аннотации **D19-D21**.

Нанести один слой изолирующего состава, следя за тем, чтобы был выбран состав, подходящий для соответствующего вида подложки: **АКРИЛБЛОК**, **БЛОККОУРО**, **ИМПРИМИТОРЭ ИНКОЛОРЕ**, **ИМПРИМИТОРЭ ПИГМЕНТАТО**, **ПОНТЕ ДИ АНКораДЖИО**, технические аннотации **D1-D3-D5-D7-D9**. По предварительно смешанным составам наносить исключительно один слой грунтовки на растворителе **ПОНТЕ ДИ АНКораДЖИО**, технические аннотации **D5**.

ОТДЕЛКА

Дать полностью высохнуть, нанести два слоя **ХОББИ КОЛОР** с интервалом приблизительно 4-5 часов между слоями. Для устранения возможного образования плесени добавить в краску добавку **БИОС К**, технические аннотации **E07**. Регистрационный номер Министерства здравоохранения 12381.

ВНИМАНИЕ!

Не наносить по теплым или обращенным к солнцу поверхностям, не наносить при температуре воздуха, поверхности и состава ниже +5° С. Укрывать от дождя в течение не менее двух-трех дней, указанная стойкость к влажному истиранию достигается не менее чем через 3 недели после нанесения. Несоответствующая изоляция может отрицательно повлиять на стойкость к истиранию и на успех работ.

Хранить в плотно закрытых банках при температуре выше + 5°С.

ПОЗИЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

Нанесение водоотталкивающей водоэмульсионной краски для наружных и внутренних работ **ХОББИ КОЛОР** на основе винилверсатической смолы в дисперсии и очищенных пигментов, водоотталкивающих несиликоновых наполнителей - с помощью кисти, валика или распылителя.

ОСНОВНЫЕ ОПИСАНИЯ ХАРАКТЕРНЫ В УСЛОВИИ 20°С И 70% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ

Теоретический расход в один слой м2/л		Растворитель		Очистка инструмента		Нанесение валиком	
12		вода		вода		30%-40% вода	
Внешний вид отделки		Не пристаёт пыль		Удельный вес кг/л.		Нанесение кистью	
матовый		=		1,5		30%-40% вода	
Цвета		Высыхание на отлип		Твердых веществ на объем		Нанесение шпателем	
Белый и ColorPro		3-4 часа		=		=	
Наружное/Внутреннее использование		Высыхание на глубину		Вязкость		Нанесение краскопультom	
Да/да		12 часов		34000 спз		40% вода	
=		Возможность повторной покраски		Точка воспламенения		Диаметр сопла 1,5. Давление 2.5-3 атм.	
		4-5 часов		=		Диаметр сопла 0,66. Давление 100-200 атм.	

Поскольку на условия и способ использования могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля изготовителя, Фирма отклоняет любую ответственность за результаты.

Фирма «J COLORS S.p.A.»

Улица Сеттембрини, 39 - 20020 Лаинатэ (МИ) - Италия - Тел. ++ 39 02 937541 - Факс ++ 39 02 9374114

ИЗДАНИЕ 3/ 99 2802

