

SUPER PITTURA MURALE
СУПЕР ПИТТУРА МУРАЛЕ
Водоэмульсионная краска для наружных поверхностей.

F-13



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Водоэмульсионная краска на водной основе, паропроницаемая, стойка к истиранию, обеспечивает хорошую перекрываемость.

ЦИКЛЫ НАНЕСЕНИЯ:

ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКИ:

Гражданская штукатурка: Дать выстояться, очистить от грязевых пятен.

Краски и лаки в дисперсии: Если они имеют хорошее сцепление, очистить сухим или влажным способом, в противном случае полностью удалить состав, промыть поверхность водой.

Краски на основе извести или силикатов: Полностью удалить, обмести поверхность. Шпаклевку осуществлять РОССТУКО ИН ПАСТА, техническая аннотация D-15, зачистить и обеспылить.

Нанести один слой изолирующего состава, заботясь о том, чтобы был выбран состав, подходящий для соответствующего вида подложки: АКРИЛФИКС, АКРИЛВЛОК, ВЛОККАМУРО, РОНТЕ ДИ АНКОРАЖЖИО, технические аннотации D-27,01,03,05. Для сухих смесей наносить изоляцию в один слой ПОНТЕ ДИ АНКОРАДЖИО, техническая аннотация D 05.

ОТДЕЛКА

Дать полностью высохнуть, нанести два слоя СУПЕР ПИТТУРА МУРАЛЕ с интервалом между слоями 4-5 часов.

ВНИМАНИЕ!

Не наносить при температуре воздуха, поверхности и состава ниже + 5 градусов. Хранить в плотно закрытых банках при температуре выше +5 градусов.

ПОЗИЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ:

Нанесение паропроницаемой водоэмульсионной краски для внутренних работ СУПЕР ПИТТУРА МУРАЛЕ на основе винилверсатической смолы, диоксида титана и карбоната кальция с помощью кисти валика или распылителя.

ОСНОВНЫЕ ОПИСАНИЯ ХАРАКТЕРНЫ В УСЛОВИИ 20°С И 70% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ

Теоретический расход в один слой м²/л		Растворитель		Очистка инструмента		Нанесение валиком	
10		вода		вода		20-30% вода	
Внешний вид и отделка		Высыхание от пыли		Удельный вес кг/л		Нанесение кистью	
матовый		=		1.7	1 Kg	30-40% вода	
Цвета		Высыхание на отлип		Твердых веществ на объем		Нанесение шпателем	
Белый и COLORPRO		2-3 часа		45		=	
Наружное/внутреннее использование		Полное высыхание		Вязкость		Нанесение пульверизатором	
Нет/Да		12 часов		40000 спз.		30-40% вода	
=		Возможность повторной покраски		Температура воспламенения		Диаметр сопла 1.-1,7 мм Давление 2,5- 3 атм	
		4-5 ЧАСОВ		=		Диаметр сопла 0,66 мм Давление 100-200 атм	

Поскольку на условия и способ использования могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля изготовителя, Фирма отклоняет любую ответственность за результаты.

Фирма «J COLORS S.p.A.»

Улица Сеттембрини, 39 - 20020 Лаинатэ (МИ) - Италия - Тел. ++ 39 02 937541 - Факс ++ 39 02 9374114

ИЗДАНИЕ 10/2002