

## ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Обладает отличной укрывистостью и легкостью использования, создает приятно сатиновую пленку с высочайшим сопротивлением к влажному истиранию, выдерживает более 50000 циклов по методу Уникум №1005.

Кроме этого, краска на водной основе выдерживает все, предусмотренное нормой ДИН 53778. Может быть использована на наружных поверхностях, но только на достаточно высушенных (U.R.<12%), чистых и хорошо подготовленных.

## ЦИКЛЫ НАНЕСЕНИЯ:

### ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКИ

**Новые внутренние стены:** Зашпаклевать возможные дыры и трещины **РОСТУККО** или **РОСТУККО ИН ПОЛВЕРЕ**, технические аннотации D-15,17, зачистить наждачной бумагой и удалить пыль.

**Гипс и гипсокартон:** Во избежания повышенной впитываемости, рекомендуется нанесение одного или двух слоев **ПОНТЕ ДИ АНКораДЖИО**, техническая аннотация D-05, продукт на основе растворителя, без запаха и готовый к употреблению.

**Стены уже обработанные:** Зачистить наждачной бумагой, удалить пыль, хорошо очистить от следов извести, силиката, плесени и зашпаклевать возможные дыры и трещины.

После того, как выполните вышеуказанную работу, изолировать составами **АКРИЛБЛОК** или **БЛОККАМУРО**, технические аннотации D-01,03, разбавленные водой в соотношении 1/5 по объему.

**Наружные:** Части штукатурки, не прилегающие к стене, удалить, заделать соответствующими цементными растворами, убрать гвозди, крепежи и другие детали, заштукатурить возможные трещины и дыры, зачистить наждачной бумагой и удалить пыль. На поверхностях порошковых и/или очень впитывающих, нанести один или два слоя **ИМПРИМИТОРЕ ИН КОЛОРЕ** или **ИМПРИМИТОРЕ ПИГМЕНТАТО**, технические аннотации D-07,09, на предварительно смешанных поверхностях один или два слоя **ПОНТЕ ДИ АНКораДЖИО** на других типах поверхности один или два слоя **БЛОККАМУРО**, технические аннотации D-05, 01.

## ОТДЕЛКА

Нанести два слоя **АКАНТО ЗМАЛЬТО МУРАЛЕ** с интервалом не менее 8 часов между нанесением слоев.

## ВНИМАНИЕ!

Не наносить в условиях повышенной влажности, при низкой температуре и по поверхностям, находящихся под солнцем во время окраски. Хранить в плотно закрытых не перевернутых банках в прохладном помещении вдали от источников тепла.

ОСНОВНЫЕ ОПИСАНИЯ ХАРАКТЕРНЫ В УСЛОВИИ 20°C И 70% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ

|                                  |  |                       |  |                         |  |                                          |  |
|----------------------------------|--|-----------------------|--|-------------------------|--|------------------------------------------|--|
| Рекомендуемый расход на кв.м     |  | Разбавитель           |  | Очиститель оборудования |  | Нанесение валиком                        |  |
| 10                               |  | вода                  |  | Вода и мыло             |  | 5-10% вода                               |  |
| Внешний вид и отделка            |  | Не пристает пыль      |  | Удельный вес кг/л.      |  | Нанесение кистью                         |  |
| сатиновый                        |  | 30 мин                |  | 1,4                     |  | 5-10% вода                               |  |
| Цвета                            |  | Сухой на ощупь через  |  | Твердые по весу         |  | Нанесение шпателем                       |  |
| Белый, колорпро, "Lighe&Colors"  |  | 2 часа                |  | 40                      |  | =                                        |  |
| Наружн./внутреннее использование |  | Полностью сухой через |  | Вязкость                |  | Воздушный краскопульт                    |  |
| ДА/ДА                            |  | 24 часа               |  | 3000 срз                |  | 20% вода                                 |  |
| =                                |  | Можно наступать       |  | Точка воспламенения     |  | Диаметр сопла 2 -2,5.<br>Давление 2 атм. |  |
|                                  |  | 8 часов               |  | =                       |  |                                          |  |

Поскольку на условия и способ использования могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля изготовителя, Фирма отклоняет любую ответственность за результаты.

**Фирма «J COLORS S.p.A.»**

Виа Сеттембрини, 39 - 20020 Лаинатэ (МИ) - Италия - Тел. ++ 39 02 937541 - Факс ++ 39 02 9374114

ИЗДАНИЕ 3/ 99 2402