

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Обладает отличной укрывистостью и легкостью использования, создает полуглянцевую пленку с высочайшим сопротивлением к влажному истиранию, выдерживает более 50000 циклов по методу UNI 10560 – DIN 53778, класс истирания 1, согласно ISO 11998. Может быть использована на наружных поверхностях, но только на достаточно высушенных (U.R.<13%), чистых и хорошо подготовленных. Идеальная грунтовка для TATTU MAT и TATTU METAL.

Продукт обладает очень эффективными бактерицидными свойствами и используется для обработки внутренних помещений, в которых необходима частая уборка и длительная защита от микроорганизмов.

Регистрационный номер в Министерстве здравоохранения № 19003.

ЦИКЛЫ НАНЕСЕНИЯ:

ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКИ

ВНУТРИ

Новые стены с «гражданской» отделкой: аккуратно зачистить щеткой и удалить пыль. Заштукатурить и затереть дыры или щели с помощью нашей РАЗАНТЕ МИНЕРАЛЕ ФРАТАЦЦАБИЛЕ. Удалить пыль и нанести АКРИЛФИКС, разбавленного с водой до 1: 14 в объеме, в зависимости от впитываемости подложки.

Новые стены на основе гипса: зачистить щеткой или штукатурить с помощью РОСТУККО пастообразная или порошкообразная. Зачистить наждачной бумагой, удалить пыль и изолировать с помощью АКРИЛФИКС, разбавленный с водой до 1:14 в объеме, в зависимости от впитываемости подложки.

Гипсокартон: выровнять и отполировать имеющиеся дефекты выравнивания между плитами с помощью РОСТУККО пастообразная или в порошке. Зачистить наждачной бумагой штукатурку, удалить пыль и изолировать с помощью АКРИЛФИКС, разбавленный с водой в соотношении 1:14 в объеме.

Стены уже обработанные: полностью удалить старую, плохо держащуюся краску (плесень - грибки с помощью соответствующих циклов). Аккуратно очистить и удалить пыль. Заштукатурить имеющиеся дыры или трещины с помощью нашей РАЗАНТЕ МИНЕРАЛЕ ФРАТАЦЦАБИЛЕ (гражданская) или РОСТУККО пастообразная или порошкообразная (на гладкие гипсовые подложки). Удалить пыль и нанести АКРИЛФИКС, разбавленный с водой до 1:14 в объеме, в зависимости от впитываемости подложки.

СНАРУЖИ

Удалить отслоившиеся части штукатурки, удалить инородные тела и отреставрировать с помощью специально предназначенных цементных растворов или с помощью нашего РАЗАНТЕ МИНЕРАЛЕ, используемого так же для штукатурки дыр и трещин. На осыпающиеся и/или очень впитывающие поверхности нанести один или два слоя ИМПРИМОТОРЕ ИН КОЛОРЕ, на предварительно смешанных поверхностях один или два слоя ПОНТЕ ДИ АНКОРАДЖИО. В случае необходимости удалить повышенную впитываемость на поверхностях, находящихся в помещении, рекомендуется использовать более одного слоя ПОНТЕ ДИ АНКОРАДЖИО техникой «мокрым по мокрому», заботясь о том, чтобы соответствующе проветривать помещения, или в качестве альтернативы использовать ИМПРИМОТОРЕ ПИГМЕНТАТО.

ОТДЕЛКА

Нанести два слоя ИДРОСМАЛЬТО МУРАЛЕ с интервалом не менее 8 часов между нанесением слоев.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Не наносить при температуре воздуха, подложки и продукта ниже +5°C. Хранить в плотно закрытых банках при температуре выше +5°C.

ОСНОВНЫЕ ОПИСАНИЯ ХАРАКТЕРНЫ В УСЛОВИИ 20°C И 70% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ

Рекомендуемый расход на кв.м		Разбавитель		Очиститель оборудования		Нанесение валиком	
10		вода		Вода и мыло		5-10% вода	
Внешний вид и отделка		Не пристает пыль		Удельный вес кг/л.		Нанесение кистью	
Полуглянцевый (~70 глосс при 85°C)		30-60 мин		1,4±0.02	1 Kg	5-10% вода	
Цвета		Сухой на ощупь		Твердые по весу		Нанесение шпателем	
Белый, колорпро, "Lights&Colors"		2-3 часа		40±1		=	
Наружно./внутреннее использование		Полностью сухой		Вязкость		Воздушный краскопульт	
ДА/ДА		24 часа		135±1 K.U.		20% вода	
=		Можно наступать		Точка воспламенения		Выполнять пробные выкраски для подбора размера сопла и оптимального давления в зависимости от необходимости.	
		8 часов		=			

Поскольку на условия и способ использования могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля изготовителя, Фирма отклоняет любую ответственность за результаты.

Фирма «J COLORS S.p.A.»

Виа Сеттембрини, 39 - 20020 Лаинатэ (МИ) - Италия - Тел. ++ 39 02 937541 - Факс ++ 39 02 9374114

ИЗДАНИЕ 06/05