

FINITURA E FONDO RISTRUTTURANTE
ФИНИТУРА И ФОНДО РИСТРУТТУРАНТЕ
РЕКОНСТРУИРУЮЩАЯ ОТДЕЛКА И ГРУНТОВКА
с добавлением кварца, заполняющая, однородная

H-43



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Специальный лакокрасочный продукт для внутренней/наружной отделки с высокой заполняющей способностью. Используется в зависимости от разведения как изолирующий материал, краска или покрытие. Отлично подходит как грунтовка для соединения шероховатых и не правильной формы поверхностей с лакокрасочными материалами различной природы – химико-физической (акриловые-силикаты). Исключительные составляющие характеристики и кривая гранулометрического состава имеющихся добавок позволяют обеспечивать высокое испарение, сохраняя оптимальную механическую устойчивость. Идеален как продукт для подготовки штукатурки перед нанесением покрытий. Гранулометрия: 0,3-0,4 мм.

ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКИ

Предварительно очистить от отслоившихся или плохо держащихся частей краски, аккуратно очистить, если необходимо предварительно нанести фиксатив, соответствующий покрасочному циклу.

ЦИКЛЫ НАНЕСЕНИЯ

Как изолирующий слой нанести один слой **ФИНИТУРА Е ФОНДО РИСТРУТТУРАНТЕ**, разбавленного на 50-60%, далее нанести два слоя **ФИНИТУРА Е ФОНДО РИСТРУТТУРАНТЕ**, разбавленного от 15 до 40%, или же один **слой ФИНИТУРА Е ФОНДО РИСТРУТТУРАНТЕ** так же как толстое покрытие (шпателем или **taloccia**)

Как соединяющая грунтовка: первый и второй слой **ФИНИТУРА Е ФОНДО РИСТРУТТУРАНТЕ** нанесенный кистью, разбавленный от 15 до 50% максимум.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не наносить по теплым или обращенным к солнцу поверхностям и при относительной влажности свыше 80%. Не наносить при температуре воздуха, поверхности и состава ниже + 5 градусов. Хранить в плотно закрытых банках при температуре +5°C/+35°C.

ОСНОВНЫЕ ОПИСАНИЯ ХАРАКТЕРНЫ В УСЛОВИИ 20°C И 70% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ

*Изолирующий материал 5-7 м²/л^т, краска 3-4 м²/л^т, покрытие 1 м²/л^т

Теоретический расход в один слой м ² /л		Растворитель		Очистка инструмента		Нанесение валиком	
*		T.Q. max 60% Вода		вода		Возможно, но не рекомендуется	
Внешний вид и отделка		Высыхание от пыли		Удельный вес кг/л		Нанесение кистью	
Матовый шероховаты		2 часа		1,55	1 Kg	Да	
Цвета		Высыхание на отлип		Твердых веществ на объем		Нанесение шпателем	
Белый и цвета по образцам		4-6 часов		=		Да	
Наружное/внутреннее использование		Полное высыхание		Вязкость		Нанесение пульверизатором	
Да/Да		24 часа		=		=	
=		Возможность повторной покраски		Температура воспламенения		=	
		6-8 часов		=			

Поскольку на условия и способ использования могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля изготовителя, Фирма отклоняет любую ответственность за результаты.

Фирма «J COLORS S.p.A.»

Улица Сеттембрини, 39 - 20020 Лаинатэ (МИ) - Италия - Тел. ++ 39 02 937541 - Факс ++ 39 02 9374114

ИЗДАНИЕ 3/99 2402