

FARINA DI QUARZO
ФАРИНА ДИ КВАРЦО
Акрилсилоксановая формула.

H-45



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Заполняющая краска и гладкое стеновое покрытие матового вида высокого качества для фасадов. На основе акриловой и не модифицированной силоксановой смолы и отборных наполнителей. Водоотталкивающая и дышащая, обладает отличной устойчивостью к атмосферному воздействию и воздействию У.Ф. лучей.

Высыхание, происходящее благодаря содержанию специальных износостойких наполнителей, происходящих из продукта с высокой поверхностной твердостью и сохранением со временем, превосходно сохраняя эластичность и сцепление с подложкой. Исключительный состав, сложившийся из однородности высокого количества акриловой смолы и специальных силоксановых добавок, позволяет продукту обладать отличные характеристики с водоотталкивающим жемчужным эффектом, в любом случае сохраняя корректную паропроницаемость. Устойчива к влажному истиранию методом UNICHIM №1005:>10000 циклов. Капиллярное впитывание воды (W24):0,025 Kg m² √ h. устойчивость к диффузии пара (SD):0,4 эквивалентных метров.

Значения W24, SD относятся к полному циклу, состоящего из одного слоя пропитки или изолирующего состава и двух слоев краски.

ЦИКЛЫ НАНЕСЕНИЯ

ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКИ

Выцветшие поверхности должны быть высушены. Заштукатурить имеющиеся отверстия и трещины в штукатурке с помощью РАЗАНТЕ МИНЕРАЛЕ (см. техническую характеристику)

Гражданская штукатурка новая/старая/местами отремонтированная: Дать выстояться и/или очистить от имеющихся грязевых пятен.

Железобетон: дать выстоять. Аккуратно помыть, удаляя имеющиеся следы грязи или разрушительные масла. Восстановить отсутствующие части с помощью специально цикла для железобетона (см. нашу тех. хар.)

Краски и лаки в дисперсии: Если они имеют хорошее сцепление, очистить сухим или влажным способом, в противном случае полностью удалить состав, промыть поверхность водой.

Краски на основе извести или силикатов: полностью удалить, если на основе извести. Аккуратно очистить и помыть. Очистить щеткой и помыть поверхности, обработанные продуктами на основе силикатов (удалить только в случае, если слабого сцепления).

Стеновые поверхности, пораженные плесенью: после очистки поверхности дезинфицировать ее с помощью РИЗАНА ДИЗИНФЕТАНТЕ. Регистрационный номер Министерства здравоохранения 11548. Оставить до полного высыхания.

Внутреннюю шпатлевку осуществлять РОТУККО ИН ПАСТА или ИН ПОЛВЕРЕ, внешнюю - СТУККО ЧЕМЕНТИЦИО или ФОНДО А РАЗАРЕ.

Нанести один слой изолирующего состава, заботясь о том, чтобы был выбран состав, подходящий для соответствующего вида подложки: АКРИЛФИКС, ПРАЙМЕР АКРИЛИКО Д2, ИМПРИМИТОРЕ ИНКОЛОРЕ, ИМПРИМИТОРЕ ПИГМЕНТАТО, РОНТЕ ДИ АНКораДЖИО. Для сухих смесей нанести один слой как грунт, только изолирующий растворитель без запаха ПОНТЕ ДИ АНКораДЖИО.

ОТДЕЛКА

Дать полностью высохнуть, нанести в два слоя ФАРИНА ДИ КВАРЦО ФОРМУЛА АКРИЛСИЛОССАНИКО с интервалом нанесения между слоями приблизительно 6-8 часов.

ВНИМАНИЕ!

Не наносить по теплым или обращенным к солнцу поверхностям. Не наносить при температуре воздуха, поверхности и состава ниже + 5 градусов. Укрывать от дождя в течение 2-3 дня. Хранить в плотно закрытых банках при температуре выше +5 градусов.

ПОЗИЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ:

Нанесение ФАРИНА ДИ КВАРЦО ФОРМУЛА АКРИЛСИЛОССАНИКА - мелкозернистого пластикового покрытия на основе акриловых смол с силоксановыми добавками, отборных пигментов и кварцевой муки, по надлежащим образом, подготовленным поверхностям.

ОСНОВНЫЕ ОПИСАНИЯ ХАРАКТЕРНЫ В УСЛОВИИ 20°С и 70% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ

Теоретический расход в один слой м ² /л		Растворитель		Очистка инструмента		Нанесение валиком	
10		вода		вода		10%-30% вода	
Внешний вид и отделка		Высыхание от пыли		Удельный вес кг/л		Нанесение кистью	
матовый		=		1.6	1 Kg	10%-30% вода	
Цвета		Высыхание на отлив		Твердых веществ на объем		Нанесение шпателем	
Белый и цвета по заказу		4-6 часа		49		=	
Наружное/внутреннее использование		Полное высыхание		Вязкость		Нанесение пульверизатором	
ДА/Да		24 ЧАСА		пастообразная		30% вода	
=		Возможность повторной покраски		Температура воспламенения		Диаметр сопла 1.7-1.9 мм Давление 3-4 атм Airless диаметр сопла 0,79 Давление 120-130 атм	
		10 ЧАСОВ		=			

Поскольку на условия и способ использования могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля изготовителя, Фирма отклоняет любую ответственность за результаты.

Фирма «J COLORS S.p.A.»

Улица Сеттембрини, 39 - 20020 Лаинатэ (МИ) - Италия - Тел. ++ 39 02 937541 - Факс ++ 39 02 9374114