

W-04

FINITURA CERATA AD ACQUA **ФИНИТУРА ЧЕРАТА (на водной основе)**



Восковая пропитка для внутренних и наружных деревянных поверхностей.
 Предельное значение ЛОС для данного вида продуктов (согласно постановлению ЕС 2010 г.): 130 г/л.
 Максимально возможное содержание ЛОС в продукте Finitura Cerata ad acqua: 50 г/л.

ОПИСАНИЕ

Прозрачное восковое покрытие на водной основе с УФ-фильтрами придает приятный бархатистый вид деревянной поверхности и обеспечивает эффективную защиту от разрушающего воздействия факторов внешней среды.

ЦИКЛ НАНЕСЕНИЯ

I ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Все поверхности, как новые, так и ранее окрашенные, должны быть чистыми, сухими и выстоявшимися.

Новое дерево: Обработать деревянную поверхность мелкой наждачной бумагой по направлению природного рисунка дерева, выравнивая тем самым впитывающую способность на всех участках. Нанести один слой защитной пропитки на водной основе Impregnante ad acqua. Дождавшись полного высыхания пропитки, пройти по поверхности абразивной материей, чтобы удалить возможные шероховатости.

Ранее окрашенное дерево: использовать специальный состав для полного удаления следов прежней краски, промыть поверхность водой или подходящим моющим средством. После полного высыхания хорошо зачистить и отшлифовать поверхность по направлению рисунка дерева. Нанести один слой защитной пропитки на водной основе Impregnante ad acqua. Дождавшись полного высыхания пропитки, пройти по поверхности абразивной материей, чтобы удалить возможные шероховатости.

II НАНЕСЕНИЕ ПРОДУКТА

Нанести один или два слоя продукта **Finitura Cerata ad acqua** с интервалом для межслойной сушки 6 часов.

ПРИМЕЧАНИЕ: для оптимальной защиты от агрессивных факторов внешней среды (УФ-лучей) рекомендуется хотя бы на одном этапе цикла окрашивания использовать пигментированный состав.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ПРОДУКТА

Нанесение одного или двух слоев восковой пропитки **Finitura Cerata ad acqua** на основе акриловых сополимеров и специальных добавок надежно защитит дерево от агрессивных физических и биологических факторов внешней среды.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА 20 °C И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 70%.

Теор. расход на 1 слой (кв.м./л)		Разбавление		Очистка инструментов		Нанесение валиком	
12		ВОДА		ВОДА, МЫЛО		РАЗБАВЛЕНИЕ НА 5-10%	
Внешний вид окрашен. изделия		Высыхание от пыли		Плотность (кг/л)		Нанесение кистью	
БАРХАТИСТЫЙ ВОСКОВОЙ БЛЕСК		1 ЧАС		1,02	1 Kg	РАЗБАВЛЕНИЕ НА 5-10%	
Цвета		Высыхание на отлип		Сухой остаток		Нанесение шпателем	
БЕСЦВЕТНАЯ ПРОПИТКА		2-3 ЧАСА		29		—	
Для внешн./внутрен. поверхностей		Полное высыхание		Вязкость		Нанесение краскопультом	
ДА/ДА		4 ЧАСА		—		РАЗБАВЛЕНИЕ НА 5-10%	
Срок хранения		Интервал для межслойной сушки				Диаметр сопла: 1,5 – 1,7 мм Давление: 2 атм	
24 МЕСЯЦА		6 ЧАСОВ					

Поскольку на условия и способ использования могут оказывать влияние внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля изготовителя, Компания отклоняет ответственность за результаты.

J COLORS S.p.A.

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italy - Tel. + 39 02 937541 – www.icolors.com

РЕДАКЦИЯ 06/15