

W-03

IMPREGNANTE ИМПРЕНЬЯНТЕ (пропитка на растворителе)



Пропитка для внутренних и наружных деревянных поверхностей. Не образует пленки.
Предельное значение ЛОС для данного вида продуктов (согласно постановлению ЕС 2010 г.): 700 г/л.
Максимально возможное содержание ЛОС в продукте Impregnante: 620 г/л.

ОПИСАНИЕ

Бесцветная или колеруемая матовая пропитка на растворителе для внутренних и внешних деревянных поверхностей обеспечивает надежную защиту от любых видов разрушающего воздействия среды. **Impregnante** не образует пленки и глубоко проникает в поры дерева.

ЦИКЛ НАНЕСЕНИЯ

I ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Все поверхности должны быть чистыми, сухими и выстоявшимися.

Новое дерево: Обработать деревянную поверхность мелкой наждачной бумагой по направлению природного рисунка дерева, выравнивая тем самым впитывающую способность на всех участках.

Ранее окрашенное дерево: полностью удалить следы старой краски, промыть поверхность водой. После полного высыхания хорошо зачистить и отшлифовать поверхность по направлению рисунка дерева.

II НАНЕСЕНИЕ ПРОДУКТА

Нанести один или два слоя продукта **Impregnante** с интервалом для межслойной сушки 6 часов.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Не наносить продукт в условиях повышенной влажности, при температуре воздуха ниже +10°C, под прямыми солнечными лучами. Продукт следует хранить в плотно закрытой перевернутой банке при температуре выше +5°C.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА 20 °C И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 70%.

Теор. расход на 1 слой (кв.м./л)		Разбавление		Очистка инструментов		Нанесение валиком	
15		СКИПИДАР		СКИПИДАР		—	
Внешний вид окрашен. изделия		Высыхание от пыли		Плотность (кг/л)		Нанесение кистью	
—		2 ЧАСА		0,85	1 Kg	ДА (продукт готов к использованию)	
Цвета		Высыхание на отлип		Сухой остаток		Нанесение шпателем	
БЕСЦВЕТН., КОЛЕРОВКА ПО КАТАЛОГУ		5 ЧАСОВ		20		—	
Для внешн./внутрен. поверхностей		Полное высыхание		Вязкость		Нанесение краскопультом	
ДА/ДА		24 ЧАСА		—		—	
Срок хранения		Интервал для межслойной сушки					
36 МЕСЯЦЕВ		24 ЧАСА				—	

Поскольку на условия и способ использования могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля изготовителя, Компания отклоняет ответственность за результаты.

J COLORS S.p.A.

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italy - Tel. + 39 02 937541 – www.jcolors.com

РЕДАКЦИЯ 06/15