

W-06

FLATTING AD ACQUA

ФЛЭТТИНГ (лак на водной основе)



Прозрачный лак для внутренних и наружных деревянных поверхностей.
Предельное значение ЛОС для данного вида продуктов (согласно постановлению ЕС 2010 г.): 130 г/л.
Максимально возможное содержание ЛОС в продукте Flatting ad acqua: 50 г/л.

ОПИСАНИЕ

Прозрачный лак на водной основе со специальными УФ-фильтрами отлично защищает дерево от губительного воздействия солнечных лучей и прочих факторов окружающей среды, образуя прочную эластичную пленку.

ЦИКЛ НАНЕСЕНИЯ

I ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Все поверхности, как новые, так и ранее окрашенные, должны быть зачищенными, сухими и выстоявшимися.

Новое дерево: Обработать деревянную поверхность мелкой наждачной бумагой по направлению природного рисунка дерева, выравнивая тем самым впитывающую способность на всех участках. Нанести один слой пропитки на водной основе Impregnante ad acqua. Дождавшись полного высыхания пропитки, пройти по поверхности абразивной материей, чтобы удалить возможные шероховатости.

Ранее окрашенное дерево: промыть поверхность водой или подходящим моющим средством для полного удаления следов старой краски. После полного высыхания хорошо зачистить и отшлифовать поверхность по направлению рисунка дерева. Нанести один слой пропитки на водной основе Impregnante ad acqua. Дождавшись полного высыхания пропитки, пройти по поверхности абразивной материей, чтобы удалить возможные шероховатости.

II НАНЕСЕНИЕ ПРОДУКТА

Нанести один или два слоя продукта **Flatting ad acqua** с интервалом для межслойной сушки 6-8 часов.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Не наносить продукт в условиях повышенной влажности, при температуре воздуха ниже +10°C, под прямыми солнечными лучами. Продукт следует хранить в плотно закрытой перевернутой банке при температуре выше +5°C.

ПРИМЕЧАНИЕ: для оптимальной защиты от агрессивных факторов внешней среды (УФ-лучей) рекомендуется хотя бы на одном этапе цикла окрашивания использовать пигментированный состав.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ПРОДУКТА

Нанесение одного или двух слоев прозрачного лака **Flatting ad acqua** на основе акриловых сополимеров и специальных добавок надежно защитит дерево от агрессивных факторов внешней среды.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА 20 °C И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 70%.

Теор. расход на 1 слой (кв.м./л)		Разбавление		Очистка инструментов		Нанесение валиком	
13		ВОДА		ВОДА, МЫЛО		—	
Внешний вид окрашен. изделия		Высыхание от пыли		Плотность (кг/л)		Нанесение кистью	
ГЛЯНЦЕВЫЙ		1 ЧАС		1,01	1 Kg	ДА (разбавление на 5-10%)	
Цвета		Высыхание на отлип		Сухой остаток		Нанесение шпателем	
БЕСЦВЕТН.		2-3 ЧАСА		33		—	
Для внешн./внутрен. поверхностей		Полное высыхание		Вязкость		Нанесение краскопультom	
ДА/ДА		4 ЧАСА		—		ДА (разбавление на 5-10%)	
Срок хранения		Интервал для межслойной сушки				Диаметр сопла: 1,5 – 1,7 мм Давление: 2 атм	
24 МЕСЯЦА		8 ЧАСОВ					

Поскольку на условия и способ использования могут оказывать влияние внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля изготовителя, Компания отклоняет ответственность за результаты.

J COLORS S.p.A.

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italy - Tel. + 39 02 937541 – www.jcolors.com

РЕДАКЦИЯ 06/15