



MONDO NUOVO SMACCHIABILE

E – 33 / ИЗД. 05-18

КЛАССИФИКАЦИЯ ЛОС

Матовая краска для стен и потолков для внутренних работ
Предельное значение ЛОС для данного вида продуктов согласно постановлению ЕС 2010 г. (кат. IIA/a): 30 г/л
Максимальное возможное содержание ЛОС в продукте ROSSETTI MONDO NUOVO SMACCHIABILE: 15 г/л

ОПИСАНИЕ



Супермоющая матовая вододисперсионная краска на основе акриловых сополимеров для внутренних работ, стойкая более, чем к 20 различным типам пятен, и содержащая противогрибковые добавки. MONDO NUOVO SMACCHIABILE содержит специальные добавки, не допускающие проникновения загрязнений в краску. Продукт не содержит формальдегидов и имеет классификацию A+ (Indoor Air Quality) по степени выбросов летучих соединений (ЛОС) в помещениях.

В течение суток можно удалять пятна от наиболее распространенных в быту веществ: напитков, вина, фломастеров, отбеливателя, майонеза, кетчупа, соевого соуса, растительного масла, губной помады. Для этого используется губка, смоченная обычным жидким универсальным моющим (обезжиривающим) средством. Кроме того, краска содержит соответствующие добавки для предотвращения образования плесени на поверхности в помещениях с повышенным содержанием водяных паров, например, на кухне.

Стойкость к влажному истиранию по UNI 10560: > 20.000 проходов щеткой.

Устойчивость к мытью - класс 1 по ISO 11998.

ЦИКЛ НАНЕСЕНИЯ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Все поверхности должны быть чистыми, сухими и выстоявшимися. При наличии плесени и выцветов рекомендуется обработать поверхность противогрибковым составом. Для повышения эффективности также рекомендуется использовать специальные дезинфицирующие средства, предупреждающие повторное появление плесени и потемнение стен в будущем.

Новые оштукатуренные стены, стены из гипса и гипсокартона: при наличии неровностей на стенах необходимо их зашпатлевать. На поверхности с высокой впитывающей способностью рекомендуется нанести один слой изолирующего фиксатива BLOCCAMURO, ACRYLBLOCK или PRIMER ACRILICO D1.

Стены, окрашенные краской на минеральной и силикатной основе: тщательно удалить с поверхности всю отслаивающуюся штукатурку. Зашпатлевать неровности, зачистить шкуркой и тщательно удалить пыль. Затем нанести один или несколько слоев изолирующего фиксатива PRIMER ACRILICO D1.

Стены, окрашенные вододисперсионной и акриловой краской: зашпатлевать неровности, зачистить шкуркой и тщательно удалить пыль. Затем нанести один или несколько слоев изолирующего фиксатива BLOCCAMURO, ACRYLBLOCK или PRIMER ACRILICO D1.

НАНЕСЕНИЕ ПРОДУКТА

Дать поверхности полностью высохнуть и нанести минимум два слоя MONDO NUOVO SMACCHIABILE с интервалом межслойной сушки не менее 6-8 часов.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Рекомендуется наносить при температуре воздуха от + 5 °C до +25 °C при относительной влажности помещения не более 65% и влажности поверхности не более 10%. Краску следует хранить в плотно закрытой банке при температуре не более + 5°C.



J COLORS S.p.A

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italia - Tel. + 39 02 937541 - Fax + 39 02 9374114 - info@jcolors.com

**ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
ПРОДУКТА**

Супермощающаяся матовая краска MONDO NUOVO SMACCHIABILE на основе акриловых сополимеров предназначена для нанесения в два слоя на внутренние поверхности с помощью кисти или валика.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ
ПАРАМЕТРЫ В
СООТВЕТСТВИИ С
ЕВРОПЕЙСКИМ
СТАНДАРТОМ EN
13300)***

Коэффициент контрастности	ISO 6504-3	Класс 3
Укрывистость по модели Кубелки-Мунка м²/л	ISO 6504-1	10
Устойчивость к мытью	ISO 11998	Класс 1
Степень блеска	ISO 2813	<5 матовая
Величина зерна	ISO 11524	мелкая
Стойкость к загрязнению	UNI10792	очень высокая

* Для баз BB

**ОСНОВНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ
ВОЗДУХА 20°C И
ОТНОСИТЕЛЬНОЙ
ВЛАЖНОСТИ 70%**

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД	РАЗБАВЛЕНИЕ	ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ	НАНЕСЕНИЕ ВАЛИКОМ
12 – 13 кв. м/л	ВОДА	ВОДА	ГОТОВА К ПРИМЕНЕНИЮ (МАКС. 10 % ПО ОБЪЕМУ)
ВНЕШНИЙ ВИД ОКРАШЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	ВЫСЫХАНИЕ ОТ ПЫЛИ	ПЛОТНОСТЬ (кг/л)	НАНЕСЕНИЕ КИСТЬЮ
МАТОВАЯ	=	1,32 – 1,38	ГОТОВА К ПРИМЕНЕНИЮ (МАКС. 10 % ПО ОБЪЕМУ)
ЦВЕТА	ВЫСЫХАНИЕ НА ОТЛИП	СУХОЙ ОСТАТОК	НАНЕСЕНИЕ ШПАТЕЛЕМ
БЕЛЫЙ / COLORPRO 3.0	1 ЧАС	38 ± 1	=
ДЛЯ ВНЕШН. / ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ	ВЯЗКОСТЬ	НАНЕСЕНИЕ КРАСКОПУЛЬТОМ
НЕТ / ДА	24 ЧАСА	4.000 – 5.000 сП	=
СРОК ХРАНЕНИЯ	ИНТЕРВАЛ ДЛЯ МЕЖСЛОЙНОЙ СУШКИ	ТЕМПЕРАТУРА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ	НАНЕСЕНИЕ БЕЗВОЗДУШНЫМ РАСПЫЛЕНИЕМ
36 МЕСЯЦЕВ	6-8 ЧАСОВ	=	=



J COLORS S.p.A

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italia - Tel. + 39 02 937541 - Fax + 39 02 9374114 - info@jcolors.com

ВЫСОКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАГРЯЗНЕНИЯМ

Для облегчения удаления пятен рекомендуется удалять их как можно быстрее. В таблице ниже приводится рекомендуемое время для полного удаления пятна.

Чем больше времени проходит после образования пятен, тем выше вероятность появления небольшого развода (в зависимости от цвета краски).

Для очистки рекомендуется использовать влажную губку или ветошь, смоченную высококонцентрированным моющим средством (универсальным обезжиривателем). При необходимости повторить несколько раз, не нажимая слишком сильно при трении поверхности.



* Испытания проведены на стеновой поверхности, окрашенной MONDO NUOVO SMACCHIABILE голубого цвета на основе базы BB. Степень стойкости к загрязнениям может зависеть от типа базы, пятен и цвета краски. ROSSETTI MONDO NUOVO SMACCHIABILE обеспечивает более высокую степень устойчивости к загрязнениям по сравнению с обычными имеющимися в продаже моющимися красками.

Пятна от жирных веществ и масел не удаляются.

Для достижения максимальной функциональности после нанесения краска должна хорошо выстояться. В нормальных условиях, при соответствующей температуре и влажности, характеристики краски по устойчивости к загрязнениям достигают своего оптимального уровня через 8-10 дней.

ПРИМЕЧАНИЯ

Поскольку на условия и способ использования могут оказывать влияние внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля изготовителя, Компания не несет ответственность за полученный результат.



J COLORS S.p.A

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italia - Tel. + 39 02 937541 - Fax + 39 02 9374114 - info@jcolors.com