

Матовая краска для стен и потолков для внутренних работ  
 Предельное значение ЕС для этого материала (кат. BA/a): 30 г/л  
 (2010). Краска Оpaque содержит максимум 15 г/л ЛОС.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Простая в нанесении моющаяся покрывная матовая краска для стен для внутренних работ с высокой укрывистостью, низким расходом.  
 Устойчивость к мытью - класс 2 по ISO 11998  
 Стойкость к мокрому истиранию по UNI 10560: > 10000 циклов воздействия щеткой  
 Состав с классификацией A+ эмиссии в закрытых помещениях



\*Информация по уровню эмиссии летучих веществ в закрытых помещениях, представляющему риск токсичности при вдыхании, по шкале классов от A+ (очень низкая эмиссия) до C (повышенная эмиссия).

## ЦИКЛ НАНЕСЕНИЯ

### ПОДГОТОВКА ОСНОВЫ

Как правило, основа должна быть чистой, зрелой и сухой. При наличии плесени обработать дезинфицирующим составом RISANA DISINFETTANTE, утвержденным за № 11548 Министерством здравоохранения. После высыхания основы тщательно очистить ее щетками и удалить всю пыль.

**Новые стены с покрытием строительной штукатуркой, гипсом и гипсокартоном:** при основах без дефектов или слабовпитывающих основах переходить напрямую к этапу нанесения отделочного слоя. Для впитывающих основ и при использовании гидроизолированного гипсокартона очистить щетками или ошпаклевать, удалить пыль и нанести BLOCCAMURO или ACRILBLOK, разведенные в воде в соотношении до 1:5 по объему, в зависимости от впитывающей способности основы, или АКРИЛОВУЮ ГРУНТОВКУ D1 или АКРИЛОВУЮ ГРУНТОВКУ D2.

**Уже окрашенные стены:** полностью удалить старую слабую отслаивающуюся краску, плесень и сажу удалять по соответствующим циклам, тщательно очистить и удалить пыль. Зашпаклевать все отверстия и трещины, используя для этого наш МИНЕРАЛЬНЫЙ ВЫРАВНИВАТЕЛЬ ПОД ЗАТИРКУ (на строительной штукатурке) или порошковую штукатурку (на гладкой основе из гипсокартона). Удалить пыль и нанести BLOCCAMURO или ACRILBLOK, разведенные в воде в отношении до 1:5 по объему, в зависимости от впитывающей способности основы, или АКРИЛОВУЮ ГРУНТОВКУ D1 или АКРИЛОВУЮ ГРУНТОВКУ D2.

### ОТДЕЛОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ

Дать полностью высохнуть и с интервалом в ок. 6 часов нанести один или два слоя краски

### OPAQUE.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Не наносить при температуре воздуха, основы и продукта ниже + 5 °C. Не наносить на горячие поверхности или поверхности, на которые попадает прямой солнечный свет. Обеспечить защиту от дождя минимум на 2-3 дня. Хранить в плотно закрытой банке при температуре выше + 5°C.

### ПУНКТ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

Нанесение матовой покрывной краски для внутренних работ **OPAQUE** кистью, роликом или краскопультом.

СВОЙСТВА СОГЛАСНО ЕВРОПЕЙСКОМУ СТАНДАРТУ EN 13300\*

|                           |            |             |
|---------------------------|------------|-------------|
| Коэффициент контрастности | ISO 6504-3 | класс 2     |
| Выход по модели Кубелка-  | ISO 6504-1 | 10          |
| Устойчивость к мытью      | ISO 11998  | класс 2     |
| Степень блеска            | ISO 2813   | матовая 1,8 |
| Тонкость измельчения      | ISO 11524  | тонкая      |
| Задерживание грязи        | UNI 10792  | среднее     |

|                                                  |                                                                                   |                      |                                                                                   |                          |                                                                                     |                                                                                |                                                                                     |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Теоретический выход в зависимости от впитывающей |  | Разбавитель          |  | Очистка инструментов     |  | Нанесение роликом                                                              |  |
| 13-15                                            |                                                                                   | ВОДА                 |                                                                                   | ВОДА                     |                                                                                     | макс. 20%                                                                      |                                                                                     |
| Внешний вид и                                    |  | Неприлипание пыли    |  | Удельный вес кг/л        |  | Нанесение кистью                                                               |  |
| МАТОВАЯ                                          |                                                                                   | 15-30 мин.           |                                                                                   | 1,34 - 1,50              |                                                                                     | макс. 20%                                                                      |                                                                                     |
| Цвета                                            |  | Сухая при            |  | Сухой остаток            |  | Нанесение шпателем                                                             |  |
| БЕЛЫЙ,<br>COLORPRO,<br>COLORPRO 3.0              |                                                                                   | 1-2 ЧАСА             |                                                                                   | 54-60 %                  |                                                                                     | =                                                                              |                                                                                     |
| На улице/в помещении                             |  | Полное высыхание     |  | Вязкость                 |  | Нанесение пневматическое                                                       |  |
| НЕТ/ ДА                                          |                                                                                   | 24 ЧАСА              |                                                                                   | 4000-10000 сП            |                                                                                     | макс. 20 % *                                                                   |                                                                                     |
| Срок хранения                                    |  | Нанесение следующего |  | Температура воспламенени |  | * Разведение зависит от используемого оборудования и давления его эксплуатации |                                                                                     |
| 36 МЕСЯЦЕВ                                       |                                                                                   | 6 ЧАСОВ              |                                                                                   | =                        |                                                                                     |                                                                                |                                                                                     |

09/15  
ИЗДАНИЕ

Ввиду того, что на условия и возможности использования могут влиять элементы вне контроля производителя, Компания не несет какой-либо ответственности за результаты.

**J COLORS S.p.A.**

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate ( MI ) - Italy - Тел. + 39 02 937541 – [www.rossettivernici.it](http://www.rossettivernici.it)