

W-16 FRENAFUNGO ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОВРЕЖДЕННОЙ ДРЕВЕСИНЫ

Грунтовка.

Предельное значение ЕС для этого материала (кат. BA/g): 30 г/л (2010).

Woody Frenafungo содержит максимум 30 г/л ЛОС.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

WOODY FRENAFUNGO: однокомпонентная грунтовка на водной основе для внутренних и наружных работ на основе гибридных микропористых акриловых полимеров цвета "Натуральная ель", предназначенная для обработки и восстановления поврежденного внешними факторами и временем дерева с возвратом его изначального биотонуса. Обеспечивает защиту от грибка, плесени и хромогенных бактерий, разрушающих лигнин (плесневых и домовых грибов).

WOODY FRENAFUNGO: ложится очень тонким слоем, выделяя и подчеркивая прожилки дерева (цикл с открытой порой), защищая и облагораживая изделие.

WOODY FRENAFUNGO: идеально подходит для избежания и снижения объемов любой механической операции шлифовки и/или отбеливания химическими веществами.

ЦИКЛ НАНЕСЕНИЯ

ПОДГОТОВКА ОСНОВЫ

Поврежденное дерево, обработанное пропитками (открытая пора): Тщательно зачистить шкуркой, удалить пыль, очистить и обезжирить обрабатываемые поверхности. Нанести кистью в направлении волокна два слоя **WOODY FRENAFUNGO**, разведенного водой до концентрации 5-10%.

После высыхания нанести два слоя отделочной краски на основе воды или растворителя линейки Woody, соблюдая предусмотренные методы нанесения.

Поврежденное дерево, обработанное лаками (закрытая пора): зачистить шкуркой в направлении волокна, полностью удаляя старые отслоившиеся слои краски, и тщательно очистить обрабатываемые поверхности; в некоторых случаях может потребоваться использование смывок.

При необходимости зашпаклевать наиболее поврежденные зоны (штукатуркой, специально предназначенной только для внутренних работ). Нанести кистью в направлении волокна два слоя **WOODY FRENAFUNGO**, разведенного водой до концентрации 5-10% по объему; после высыхания нанести два слоя отделочной краски на основе воды или растворителя линейки Woody.

Для очистки инструмента использовать воду.

Поврежденное дерево, обработанное циклами окраски эмалью: может также наноситься в качестве грунтовки для перехода с циклов окраски эмалью на циклы окраски лаком.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Проверить, что основа сухая, выдержанная и имеет влажность менее 15-20 %.

Обработанная **WOODY FRENAFUNGO** древесина, как правило, может подвергаться повторной окраске через 18-24 часа при температуре 23° С и относительной влажности 65%.

На изделия, постоянно находящиеся под атмосферным и погодным воздействием, рекомендуется наносить два не очень толстых слоя **WOODY FRENAFUNGO**, разведенного водой до концентрации 15% по объему.

Для очень гладких и/или строганных основ возможно только восстановление цветового оттенка.

Не выполнять нанесение при температуре воздуха, основы и состава ниже +10 °С. Хранить в плотно закрытой банке при температуре выше + 5°С.

ПУНКТ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

Однокомпонентная пигментированная грунтовка для восстановления поврежденной древесины на водной основе.

Предназначена для изделий из поврежденной старой, но выдержанной древесины, обладает эластичными свойствами, позволяющими

Теоретический выход Один слой кв. м/л		Разбавитель		Очистка инструментов		Нанесение валиком	
8-10 в зависимости от впитывающей способности основы		ВОДА		ВОДА		5-10 % по объему	
Внешний вид и отделка		Неприлипание пыли		Удельный вес кг/л		Нанесение кистью	
МАТОВАЯ		2 ЧАСА		1,24 ± 0,03		5-10 % по объему	
Цвета		Сухая при прикосновении		Сухой остаток		Нанесение шпателем	
НАТУРАЛЬНАЯ ЕЛЬ		6 ЧАСОВ		54% ± 2%		=	
На улице / в помещении		Полное высыхание		Вязкость по методу Кребса		Нанесение пневматическое распыление	
ДА/ДА		24 ЧАСА		90 единиц		=	
Срок хранения		Нанесение следующего слоя		Зачистка шкуркой		=	
24 МЕСЯЦА		24 ЧАСА		24 ЧАСА			

Ввиду того, что на условия и возможности использования могут влиять элементы вне контроля производителя, Компания не несет какой-либо ответственности за результаты.

J COLORS S.p.A.

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italy - Тел. ++ 39 02 937541 – www.jcolors.com